

ГІПСОВА-ПОЛІМЕРНА ШПАКЛІВКА АРМОВАНА ВОЛОКНАМИ



- ДЛЯ ФУГУВАННЯ ГІПСОКАРТОННИХ ПЛИТ ІЗ АРМУВАЛЬНОЮ СТРІЧКОЮ
- ШПАКЛЮВАННЯ КУТІВ І МІСЦЬ КРІПЛЕННЯ САМОРИЗАМИ
- НАПОВНЕНА МІКРОВОЛОКНАМИ - ЕЛАСТИЧНА, СТІЙКА ДО ТРІЩИН
- ПІДХОДИТЬ ДЛЯ АРМУВАННЯ ТРІЩИН І РОЗЛОМІВ
- МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ ДЛЯ СУЦІЛЬНОГО ШПАКЛЮВАННЯ
- ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ
- ЧАС РОБОТИ ПІСЛЯ ЗАМІШУВАННЯ - ПРИБЛИЗНО 1 ГОДИНА
- ВИСОКА БІЛИЗНА
- ЗРУЧНЕ І ЛЕГКЕ НАНЕСЕННЯ
- МІНІМАЛЬНЕ УСАДЖЕННЯ ПРИ ВИСИХАННІ

ЛЕГКІСТЬ
НАНЕСЕННЯ



МІЦНІСТЬ НА
ЗГИНАННЯ



АДГЕЗІЯ ДО
ОСНОВИ



ЧАС ПРИДАТНОСТІ
РОЗЧИНУ = 60 ХВ



ФУГУВАННЯ Г-К З
АРМОВОЮ СТРІЧКОЮ



МІКРОАРМУВАННЯ
ВОЛОКНАМИ -
СТІЙКІСТЬ ДО ТРІЩИН



ЛЕГКІСТЬ НАНЕСЕННЯ,
СТАБІЛЬНІ РОБОЧІ
ПАРАМЕТРИ

4B

ШПАКЛІВКА
ДЛЯ СТИКІВ ТИПУ 4B

B2

ПРОДУКТ
НА ОСНОВІ ГІПСУ



МІЦНІСТЬ НА
СТИСНІННЯ $\geq 2,0$ Н/ММ²

ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Гіпсова-полімерна шпаклівка, армована волокнами, для фугування стиків гіпсокартонних плит - GREINPLAST SGP виготовлена на основі суміші високоякісного натурального гіпсу, полімерних дисперсій, мікрОВОЛОКОН та інших модифікуючих добавок. Застосування гіпсу як в'язучого компонента, що має хімічний механізм твердіння, дозволяє швидко та з мінімальним усадженням завершити фугування стиків і перейти до наступних етапів робіт, забезпечуючи при цьому максимальну адгезію армувальних стрічок. Модифікація гіпсу досягається завдяки полімерним дисперсіям і мікрОВОЛОКНАМ. Це додає матеріалу еластичності та стійкості до тріщин. У поєднанні з армувальною стрічкою продукт дозволяє створити міцне армування стиків з високою механічною міцністю, при цьому залишається надзвичайно зручним у роботі та подальшій обробці.

Продукт класифікується як шпаклювальна маса типу 4B та як гіпсова штукатурка B2/20/2. Гіпсова-полімерна шпаклівка Greinplast SGP призначена для фугування стиків гіпсокартонних плит у внутрішніх приміщеннях зі застосування армувальної стрічки. Може також використовуватись для фугування стиків без стрічки - лише на кромках типу KPOS (сплюснені та заокруглені кромки). Застосовується також для шпаклювання та монтажу кутових профілів на стінах і стелях, заповнення дефектів, тріщин і розломів, а також місць кріплення саморізами. Може використовуватись для нанесення гіпсових фінішних шарів.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Співвідношення води на 1 кг шпаклівки:	~ 0,48 л
Час придатності розчину:	прибл. 60 хвилин*
Температура застосування:	від +5°C до +30°C
Приблизна витрата: • фугування • шпаклювання	прибл. 0,25–0,30 кг/м² прибл. 1 кг/м² на 1 мм
Стойкість до згинання [EN 13963:2005, EN 13963:2005/AC:2006]:	≥ 200 Н (руйнівна сила)
Реакція на вогонь [PN-EN 13501-1:2019-02]:	Клас А1
Склад	Суміш природних гіпсів, волокон, полімерних дисперсій, мінеральних наповнювачів та добавок, що подовжують відкритий час роботи й пластифікують
Фасування	Одиничне пакування: мішок 20 кг, 5 кг;
Інструменти	Повільнообертова мішалка, кошикоподібна насадка, нержавіюча сталевая терка, кельма.
Зберігання	Зберігати в оригінальних, неушкоджених упаковках у сухих умовах протягом 6 місяців від дати виробництва. Дата виробництва, асортимент і номер партії вказані на упаковці.

* об'єм (витрата) залежить від температурних умов, типу та поглинальної здатності основи

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Гіпсокартонні плити повинні бути надійно закріплені відповідно до будівельних норм (каркас несучої конструкції, стіна). Основа, на яку наноситься шпаклівка, повинна бути завжди несучою, щільною, сухою, очищеною від речовин, що знижують адгезію, а також вільною від пилу і бруду. Обрізані кромки плит ГК перед фугуванням слід фасувати під кутом 45°, ретельно очистити від пилу та заґрунтувати ґрунтом GREINPLAST U у співвідношенні 1:2 (ґрунт : вода).

ВИКОНАННЯ

Підготовка розчину: необхідну кількість шпаклівки всипати в чисту ємність з відміряною кількістю води та перемішати до отримання однорідної маси без грудок. На 1 кг сухої суміші слід додати приблизно 0,48 л води. Перемішувати низькообертовим міксером до повної однорідності. При ручному змішуванні рекомендується всипати продукт у воду, дати суміші повністю насититися, а потім перемішати до однорідної маси без грудок. Час змішування - 2-3 хвилини. Після змішування масу залишити на 5 хвилин, потім повторно перемішати.

Нанесення: у першому циклі підготовлені стики заповнити шпаклівкою Greinplast SGP, після чого в ще вологу масу втиснути армувальну стрічку (рекомендована стрічка типу Tuff-Tyре). Для армування можна також використовувати інші високоякісні стрічки - флізелін, папір. Після затвердіння та висихання першого шару, у другому циклі нанести ширший шар шпаклівки Greinplast SGP для вирівнювання поверхні. Для фінального вирівнювання всієї поверхні рекомендується суцільне шпаклювання шпаклівкою Greinplast SGP або іншими фінішними шпаклівками, такими як Greinplast SWP, GG, SW, GP, SAS.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Температура навколишнього середовища під час нанесення та висихання шпаклівки, повинна становити від +5°C до +30°C. Оптимальна температура нанесення - +20°C. Інструменти слід промивати водою одразу після завершення робіт. Забруднення слід видаляти до моменту висихання.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інструкція має рекомендаційний характер і не є підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання робіт залишаються поза його контролем. Роботи слід виконувати відповідно до будівельних норм. Втручання в скла продукту є неприпустимим і може суттєво знизити якість матеріалу. У разі поєднання з виробами інших виробників або матеріалами, не зазначеними в документах-посиланнях, відповідальність не передбачена.

БЕЗПЕКА

У разі необхідності медичної консультації слід показати упаковку або етикетку. Берегти від дітей. Після використання ретельно вмити руки. Дотримуватись вимог паспорта безпеки.

НОРМИ, АТЕСТАЦІЇ, СВІДОЦТВА

Гігієнічний атестат № АН 136/322/137/2022 - чинний до 03.10.2027, виданий GUMed.

Свідоцтво з радіаційної гігієни - NIZP-PZH.

Greinplast SGP оцінено відповідно до стандартів: EN 13963:2005, EN 13963:2005/AC:2006 (PN-EN 13963:2008) EN 13279-1:2008 (PN-EN 13279:2009).

Декларація експлуатаційних характеристик №SGP-221209.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

