

КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМІЧНИХ ПЛИТ ТА ГРЕСОВИХ

посилений

ПРОДУКТ

Посилений клейовий розчин для керамічної плитки та гресових плиток. Виріб класифікується як тонкошаровий, морозо- та вологостійкий цементний клейовий розчин типу C1TE.

СКЛАД

Суміш портландцементу, порошкової полімерної дисперсії, подрібненого каменю, мінеральних наповнювачів та відповідних модифікуючих добавок, що покращують робочі та міцнісні характеристики.

ЗАСТОСУВАННЯ

Призначений для приклеювання керамічних і гресових плиток на стабільних мінеральних основах. Клей є морозо- та вологостійким, його можна використовувати як всередині будівель у сухих і тимчасово вологих приміщеннях, так і на стабільних вертикальних зовнішніх стінах.

ФАСУВАННЯ

Одиничне пакування: мішок 25 кг;

Збірне пакування: палета з плівкою: 42 × 25 кг, 210 × 5 кг.

ІНСТРУМЕНТИ

Електричний низькообертовий дріль, змішувальна насадка типу "кошик", зубчата терка з розміром зубців, адаптованим до розміру та типу плитки, шпатель. Інструменти необхідно очистити одразу після використання.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа має бути рівною, щільною, сухою, вільною від речовин, що знижують адгезію. Типові основи, такі як традиційні штукатурки чи цементні стяжки, не потребують спеціальної підготовки, але їхній вік має становити щонайменше 28 днів, а бетону - 90 днів. Нерівномірні основи з різною або підвищеною поглинальністю необхідно обов'язково заґрунтувати розведеним препаратом GREINPLAST U або GREINPLAST UG (залежно від типу основи) щонайменше за 4 години до монтажу плитки.

ВИКОНАННЯ

Приготування клейової суміші: Вміст упаковки (25 кг) висипати в аргох. 7,0-7,50 л чистої холодної води та інтенсивно перемішувати до утворення однорідної маси без грудок. Суміш залишити на 5 хв (для повного розчинення полімерів і добавок), після чого знову перемішати.

Приклеювання плитки: Клейову суміш наносити на основу зубчатою теркою з відповідним розміром зубців, а потім притискати до неї плитки. Якщо клей більше не прилипає до плитки, стару шар видалити й нанести новий. Кількість клею підбирати так, щоб після притиснення плитки клей покривав щонайменше 65% її поверхні. Експлуатація підлог можлива після 48 годин.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Температура основи та оточення під час нанесення та висихання не повинна бути нижчою за +5°C і вищою за +30°C. Оптимальна температура нанесення +20°C. Максимальна товщина клею має становити аргох. 12 мм. Під впливом несприятливих температурно-вологісних умов зазначені часи обробки можуть значно змінюватися. Інформація на упаковці спрямована на забезпечення оптимального використання продукту, але не є підставою для юридичної відповідальності виробника, оскільки умови виконання робіт перебувають поза його контролем. Будь-яке втручання в склад продукту заборонено і може значно знизити його якість.



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Орієнтовна витрата	2,0-4,0 кг/м²**
Час попереднього дозрівання	≥ 5 хв
Час відкритої роботи [EN 12004:2007+A1:2012]	≥ 30 хв
Максимальна товщина клею	прибл. 12 мм
Час використання	прибл. 120 хв*
Адгезія до основи [EN 12004:2007+A1:2012] - початкове - після занурення у воду - після термічного старіння - після циклів заморожування та розморожування	≥ 0,5 Н/мм² ≥ 0,5 Н/мм² ≥ 0,5 Н/мм² ≥ 0,5 Н/мм²
Можливість фугування	через 48 годин
Сповзання [EN 12004:2007+A1:2012]	≤ 0,50 мм
Пропорції води на 25 кг суміші	7,0-7,50 л
Температура застосування	від +5°C до +30°C
Клас реакції на вогонь	E
Вміст хрому (VI)	< 2 ppm

* час залежить від температурних умов, типу та поглинальної здатності основи

** значення залежить від основи та розміру зубців терки

БЕЗПЕКА

Діє подразнює на шкіру. Може спричинити алергічну реакцію шкіри. Викликає серйозне пошкодження очей. Може викликати подразнення дихальних шляхів. Захистити від дітей. Застосовувати захисні рукавиці/одяг/захист очей/обличчя. Уникати вдихання пилу. У РАЗІ КОНТАКТУ ІЗ ШКІРОЮ: промити великою кількістю води з милом. У РАЗІ ПОПАДАННЯ В ДИХАЛЬНІ ШЛЯХИ: вивести/перенести потерпілого на свіже повітря та забезпечити вільне дихання. У РАЗІ ПОПАДАННЯ В ОЧІ: обережно промивати водою протягом кількох хвилин. Вийняти контактні лінзи, якщо вони є і їх можна легко зняти. Продовжувати промивати. Негайно звернутися до центру отруєнь/лікаря. Дотримуватися інструкцій з технічної картки.

ЗБЕРІГАННЯ

У оригінальних, неушкоджених упаковках у сухих умовах до 12 місяців від дати виробництва. Дата виробництва, асортимент і номер партії вказані на упаковці.

НОРМИ, АТЕСТАЦІЇ, СВІДОЦТВА

Атестат гігієнічний № 122/322/122/2019, виданий GUMed, дійсний до 28.03.2024. Свідоцтво з гігієни радіаційної NIZP-PZH № BR/B/14/2019. Greinplast P25 оцінено відповідно до норми: EN 12004:2007+A1:2012 (PN-EN 12004+A1:2012).

