


ҐРУНТУВАЛЬНА ФАРБА BIOHYDROFOWY POLISILEX GRUNT



- СПРОЩУЄ НАНЕСЕННЯ ФАСАДНОЇ ШТУКАТУРКИ
- ВИРІВНЮЄ І ЗНИЖУЄ ПОГЛИНАЛЬНУ ЗДАТНІСТЬ ОСНОВИ
- ЗБІЛЬШУЄ ПЛОЩУ КОНТАКТУ - ПІДВИЩЕНА АДГЕЗІЯ НАСТУПНИХ ШАРІВ
- ЗАХИЩАЄ ШТУКАТУРКУ ВІД ВПЛИВУ ВИСОКОГО PH ОСНОВИ
- МІСТИТЬ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПОКРИТТЯ - СИСТЕМА MICROFILM BIOPROTECT
- ЗАХИЩАЄ АРМУВАЛЬНИЙ ШАР ВІД РОЗВИТКУ ВОДОРОСТЕЙ І ГРИБКІВ
- ПРИЗНАЧЕНА ДЛЯ АКРИЛОВИХ, МІНЕРАЛЬНИХ, БІОГІДРОФОБНИХ, МОЗАЇЧНИХ ШТУКАТУРОК ТА ПАНЕЛЕЙ GREINPLAST OEA



ПІДВИЩУЄ АДГЕЗІЮ
ДО ОСНОВИ



ПОЛЕГШУЄ
ФАКТУРУВАННЯ
ШТУКАТУРОК



ЗАХИЩАЄ
ШТУКАТУРКУ ТА
АРМОВАНИЙ ШАР



ЛЕГКІСТЬ РОБОТИ,
ДОБРІ РОБОЧІ
ПАРАМЕТРИ

ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Ґрунтувальна фарба Polisilex Biohydrofobowy призначена для ручного або розпилювального нанесення на міцні мінеральні основи. Доступна в білому кольорі та відтінках згідно з палітрою виробника, колористика реалізується в системі тонування Greinplast SBG. За запитом клієнта можлива індивідуальна колористика.

Застосовується як підготовчий шар під декоративні штукатурки: Polisilex Biohydrofobowy, мозаїчну, мінеральну, а також фасадні панелі - з метою покращення адгезії до основи, зниження ризику появи плям у штукатурному шарі, вирівнювання водопоглинання та водостійкості поверхні. Ґрунт слід наносити на армовані шари з сіткою в системах утеплення Greinplast, не раніше ніж через 3 доби після їх виконання. Також допустиме нанесення на типові мінеральні основи, такі як бетон, цементні та цементно-вапняні штукатурки.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата (при одноразовому нанесенні):**	0,3-0,4 кг/м²**
Об'ємна густина:	приблизно 1,65 кг/дм³
Час висихання	до 4 годин*
Температура нанесення	від +5°C до +30°C
Система тонування:	продукт доступний у системі барвлення Greinplast SBC на основі світлостійких свинцевих пігментів
Вміст ЛОС (допустимий з 2010 р./у виробі):	максимум 30 г/л / < 30 г/л
Склад	Суміш дисперсії акрилових сополімерів, мінеральних наповнювачів, консервантів і модифікуючих добавок, органічних і неорганічних пігментів та води.
Фасування	Одиничне пакування: відро 15 кг, 7,5 кг, 2 кг; Збірне пакування: палета з плівкою: 33 × 15 кг; 72 × 7,5 кг; 2 кг.
Інструменти	Низькообертний міксер, насадка-мішалка, малярний пензель або щітка, штукатурний агрегат.
Зберігання	Термін зберігання в оригінально закритій тарі: 18 місяців від дати виробництва при температурі від +5°C до +30°C. Відкриття упаковки може значно скоротити цей термін. Дата виробництва, асортимент і номер партії вказані на кришці упаковки.

*значення залежать від температурних умов, бази виробу, кольору та/або типу і поглинальної здатності основи

**значення залежить від якості підготовленої основи, її рівності та поглинання

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа повинна бути міцною, щільною, сухою та очищеною від пилу, бруду, висолів, органічних залишків (олій, жирів тощо) та інших речовин, що погіршують адгезію. Водорості та грибки необхідно видалити (згідно з рекомендаціями в таблиці нижче). Неоднорідні або з підвищеним водопоглинанням мінеральні основи слід ґрунтувати відповідно розведеним препаратом Greinplast U. Поверхні, на які наноситиметься штукатурка, обов'язково повинні бути ґрунтовані фарбою GREINPLAST PP у кольорі, що відповідає кольору штукатурки (деталі - у технічній карті ґрунтовки). У випадку капілярного підсмоктування вологи необхідно забезпечити гідроізоляцію.

ВИКОНАННЯ

До виконання малярних робіт можна приступати після належної підготовки основи та її повного висихання. Перед нанесенням ґрунтовку необхідно ретельно перемішати за допомогою низькообертного міксера. Ґрунтовку наносять пензлем або штукатурним агрегатом, рівномірно розподіляючи її по поверхні.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Температура основи та оточення під час нанесення та висихання ґрунтовки має становити від +5°C до +30°C. Оптимальна температура під час нанесення - +20°C. Ґрунтовку не наносити за прямого сонячного світла, дощу без захисних засобів (сітки, тенти). Ці умови необхідно дотримуватися до повного висихання. Тривалий підвищений рівень вологості оточення та температура нижче +5°C негативно впливають на процес висихання ґрунтовки, тому цих умов слід уникати. Неналежне дотримання рекомендацій або погана підготовка основи може в крайніх випадках знизити міцність покриття ґрунтовки або навіть призвести до відшарування разом із шаром штукатурки. Через можливість появи видимих потертостей на декоративному тиньку виробник рекомендує фарбувати ґрунтовку PP у колір, що відповідає кольору штукатурки. Детальна інформація щодо використання забарвлених ґрунтів наведена нижче.

Тип штукатурки	Рекомендації щодо кольору
Штукатурки Greinplast із коефіцієнтом відбиття світла HBW > 60	Білий або колір, що відповідає кольору штукатурки* (пастельні та деякі середні тони)
Штукатурки Greinplast із коефіцієнтом відбиття світла HBW < 60	Обов'язково колір, що відповідає кольору штукатурки* (насичені та деякі середні тони)

Поверхні, схильні до забруднення ґрунтовою, захистити, а забруднення видаляти до висихання. Інструменти мити водою одразу після завершення робіт. Інформація в інструкції призначена для забезпечення оптимального використання продукту, але не є підставою для юридичної відповідальності виробника, оскільки умови виконання робіт перебувають поза його контролем. Роботи виконувати відповідно до норм будівельної практики. Будь-яке втручання в склад продукту заборонено і може значно знизити якість матеріалу. У разі поєднання з виробами інших виробників або не вказано в довідкових документах (АТ і ЕТА) відповідальність не несемо.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація в інструкції призначена для забезпечення оптимального використання продукту, але не є підставою для юридичної відповідальності виробника, оскільки умови виконання робіт перебувають поза його контролем. Роботи виконувати відповідно до норм будівельної практики. Будь-яке втручання в склад продукту заборонено і може значно знизити якість матеріалу. У разі поєднання з виробами інших виробників або не вказано в довідкових документах (КОТ і ЕТА) відповідальність не несемо.

БЕЗПЕКА

Діє шкідливо на водні організми, викликаючи довготривалі наслідки. У разі потреби звернення до лікаря показати контейнер або етикетку. Захистити від дітей. Уникати викиду в навколишнє середовище. У разі подразнення шкіри або висипу: звернутися за медичною консультацією/допомогою. Зміст/тару утилізувати у відповідних маркованих контейнерах для відходів відповідно до національних норм. Містить: 1,2-бензоізотіазол-3(2H)-он, реакційну масу 5-хлоро-2-метил-2H-ізотіазол-3-ону [номер WE 247-500-7] і 2-метил-2H-ізотіазол-3-ону [номер WE 220-239-6] (3:1). Може викликати алергічну реакцію. Дотримуватися інструкцій із Картки характеристик.

НОРМИ, АТЕСТАТИ, СВДОЦТВА

Має Гігієнічний атестат № 86/322/87/2022, дійсний до 22.04.2027.

Свідоцтво з радіаційної гігієни NIZP-PZH № HR/B/21/2017.

Greinplast PP - елемент наборів виробів для виконання утеплення відповідними системами GREINPLAST за переліком №001/ES/PP.

Greinplast PP - елемент наборів виробів для виконання утеплення та облицювання відповідними системами GREINPLAST за переліком №001/ES/PP.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

