

ГІДРОФОБІЗУЮЧИЙ ІМПРЕГНАТ НА ВОДНІЙ ОСНОВІ



- ЕФЕКТ ГІДРОФОБІЗАЦІЇ - ОБМЕЖУЄ ПРОНИКНЕННЯ ВОДИ
- ДЛЯ ІМПРЕГНАЦІЇ НАТУРАЛЬНИХ АБО СИНТЕТИЧНИХ ОБЛИЦЮВАНЬ
- ДЛЯ ПОРИСТИХ МІНЕРАЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬ
- ДЛЯ ТОНКОШАРОВИХ МІНЕРАЛЬНИХ ШТУКАТУРОК
- ОБМЕЖУЄ ЗАБРУДНЕННЯ - ПОЛЕГШУЄ ОЧИЩЕННЯ
- ГОТОВИЙ ДО ЗАСТОСУВАННЯ
- НЕ СПРИЧИНЯЄ ЗМІНИ КОЛЬОРУ ПОВЕРХНІ
- ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕННЯ АБО МЕТОДОМ РОЗПИЛЕННЯ



ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Гідрофобний імпрегнат на водній основі. Виріб доступний у вигляді безбарвної, прозорої рідини. Призначений для гідрофобізації вертикальних мінеральних поверхонь (за винятком щільних природних каменів, таких як граніт, мрамур). Може застосовуватися для гідрофобізації стін з керамічної або силікатної цегли, газобетону, гіпсових блоків, клинкерної цегли (включно з швами), бетону, а також тонкошарових мінеральних штукатурок (у тому числі тих, що входять до складу систем утеплення). Підходить також для водовідштовхувальної імпрегнації облицювань з пористих природних каменів (наприклад, пісковика), а також синтетичних каменів на основі мінеральних в'язучих. Засіб діє поверхнево, не спричиняє небажаних змін кольору і не змінює структуру основи.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Орієнтовне споживання при одноразовому нанесенні:	0,1 - 0,2 л/м ²
Час висихання:	близько 12 годин*
Об'ємна густина:	близько 1,0 кг/дм ³
Температура застосування:	від +5 °С до +30 °С
Склад	Суміш силіконів, силосанов, консервантів та води
Фасування	Одиничне пакування: каністра: 5 л або 1 л; Збірне пакування: палета в плівці - 90 × 5 л або 48 × (картон 12 × 1 л).
Інструменти	Відро, малярний пензлик, валик або апарат для розпилення.
Зберігання	Термін зберігання в закритому контейнері – 12 місяців від дати виробництва при температурі від +5 °С до +30 °С; відкриття упаковки може значно скоротити цей термін. Дата виробництва та номер партії вказані на упаковці.

* значення залежить від температурних умов, типу та поглинальної здатності основи.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Оброблювана поверхня повинна бути чистою, добре знежиреною і сухою. У випадку сипких основ – очищеною від вільних частинок. Цементні основи повинні бути витримані. Імпрегнацію слід проводити після завершення всіх робіт, пов'язаних з обробкою поверхні.

ВИКОНАННЯ

Перед застосуванням засіб слід перемішати або струсити. Провести пробне нанесення в малопомітному місці або на елементі, який ще не змонтовано, щоб переконатися, що імпрегнат не спричиняє пошкодження або зміни кольору оброблюваної поверхні. Для нанесення використовувати валик, пензлик, метод розпилення, поливання поверхні або занурення в робочий розчин приблизно на 5 хвилин. У випадку сильно вбираючих основ повторити нанесення методом «мокре по мокрому» до втрати поглинальної здатності (зазвичай слід імпрегнувати щонайменше двічі). Повний ефект гідрофобізації, що проявляється у вигляді капель води на поверхні, видно приблизно через 24 години.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Нові штукатурки імпрегнувати не раніше ніж через 28 днів після нанесення, а шви – після повного висихання. Не проводити імпрегнацію під час дощу. Температура основи та навколишнього середовища під час робіт повинна бути в межах від +5 °С до +30 °С. Закриті приміщення провітрювати до зникнення характерного запаху. Перед початком робіт ретельно захистити всі поверхні, які не підлягають імпрегнації. У разі забруднення – очистити уайт-спіритом. Інструменти для нанесення мити одразу після завершення робіт.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація, наведена в інструкції слугує для того, щоб забезпечити правильне використання продукту, однак не є підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання робіт залишаються поза його контролем. Роботи слід виконувати відповідно до будівельних норм. Будь-яке втручання в склад продукту є неприпустимим і може суттєво знизити якість матеріалу. Виробник не гарантує сумісність із продукцією інших брендів.

БЕЗПЕКА

У разі необхідності звернення до лікаря слід показати упаковку або етикетку. Берегти від дітей. Ретельно вимити руки після використання. Дотримуватись вказівок, наведених у технічному паспорті.

НОРМИ, СЕРТИФІКАТИ, СВДОЦТВА

Має Гігієнічний Атестат № 327/322/332/2019 та Свідцтво з Радіаційної Гігієни № HR/B/150/2010.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

