

АКРИЛОВИЙ ГЕРМЕТИК ДЛЯ ФАСАДІВ



- УЩІЛЬНЮВАЧ ДЛЯ ФАСАДІВ - ЗАПОВНЕННЯ СТАБІЛЬНИХ
- ПОРОЖНИН, ТРІЩИН І ЩІЛИН НА ЗОВНІШНІХ СТІНАХ
- УЩІЛЬНЕННЯ ВІКОННИХ І ДВЕРНИХ РАМ, ПІДВІКОНЬ ТОЩО
- ФАКТУРА ТИПУ «БАРАНЧИК»
- ВИСОКА АДГЕЗІЯ ДО МІНЕРАЛЬНИХ ОСНОВ
- СУМІСНІСТЬ З АКРИЛОВИМИ ШТУКАТУРКАМИ
- ВИСОКА СТІЙКІСТЬ ДО АТМОСФЕРНИХ ВПЛИВІВ
- СТІЙКІСТЬ ДО УЛЬТРАФІОЛЕТОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
- ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ
- ПРИДАТНИЙ ДО ФАРБУВАННЯ ЧЕРЕЗ 24 ГОДИНИ

ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Акриловий герметик для фасадів. Однокомпонентна еластична герметизувальна маса, стійка до погодних умов. Ідеально підходить для заповнення порожнин, тріщин, подряпин і щілин у стінах, кладці, утеплювачах фасадів тощо - за умови, що вони не підлягають подальшому розширенню. Забезпечує чудову адгезію до всіх мінеральних основ, таких як мінеральні штукатурки, бетон, кераміка, цегла, гіпсокартон. Має високу сумісність з поверхнями, покритими акриловими штукатурками. Добре прилягає до дерева. Також застосовується як типовий акриловий герметик для заповнення тріщин, подряпин і щілин у стінах і стелях. Підходить для ущільнення віконних і дверних рам, підвіконь, а також навколо оздоблювальних матеріалів - плінтусів, декоративних панелей тощо. Рекомендований для застосувань, де потрібна висока еластичність з'єднання. Після затвердіння маса стійка до періодичної дії вологи, ультрафіолетового випромінювання та коливань температур від - 20°C до +80°C. Під час нанесення та затвердіння - нестійка до води. Через приблизно 24 години придатна до фарбування.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Тип затвердіння:	фізичне висихання
Об'ємна густина:	приблизно 1,7 г/см ³ (за температури 20°C)
Час утворення поверхневої плівки:	приблизно 20 хв (20°C, відносна вологість 65%)
Витрата:	шов 5×5 мм - приблизно 12 погонний м з балона 300 мл
Термостійкість після затвердіння:	від -20°C до +80°C
Рекомендована ширина та глибина шва:	від 5 до 20 мм
Здатність до перекриття тріщин:	висока
Усадка після затвердіння:	приблизно 15%
Термін придатності:	12 місяців з дати виробництва
Стійкість до сповзання (EN 15651-1:2012):	≤ 3 мм
Подовження при розриві (EN 15651-1:2012):	≥ 25 %
Подовження при розриві після занурення у воду (EN 15651-1:2012):	≥ 25 %
Стійкість (EN 15651-1:2012):	відповідає вимогам
Склад	Високопластична водна дисперсія акрилових смол, модифікована для зниження водопоглинання та підвищення стійкості до зовнішніх впливів. Містить спеціально підібрані мінеральні наповнювачі, які надають поверхні шва делікатну фактуру "баранчик".
Фасування	Одиничне пакування: балон 300 мл; Збірне пакування: картонна упаковка 12 шт.
Інструменти	Ручний або пневматичний пістолет для герметика.
Зберігання	В оригінальній, непошкодженій упаковці, за температури від +5°C до +25°C, до 12 місяців з дати виробництва. Дата виробництва та асортимент зазначені на упаковці.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа повинна бути чистою, знежиреною та вільною від забруднень (пилу, залишків старих ущільнювачів тощо). Вбирні поверхні можна попередньо обробити ґрунтом GREINPLAST U.

ВИКОНАННЯ

Наносити за допомогою ручного або пневматичного пістолета. Перед використанням обрізати кінчик балона вище різьби, закріпити насадку і відрегулювати її відповідно до бажаної товщини шва. Вставити балон у пістолет і нанести герметик. Рекомендоване співвідношення ширини до глибини шва - 1:1. Для глибоких щілин застосовувати ущільнювальний шнур із закритими порами. У разі сумнівів звертатися до технічного відділу. Уникати забруднення країв шва. Для захисту країв і формування рівної лінії шва використовувати малярську стрічку, яку слід зняти одразу після обробки. Шви розгладжувати мильним розчином до утворення поверхневого шару. Забруднення очищати водою одразу після використання.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Температура основи та навколишнього середовища під час нанесення і висихання має становити від +5°C до +30°C. Оптимальна температура нанесення - +20°C. За несприятливих температурно-вологісних умов час обробки може змінюватися. Поверхні, схильні до забруднення, слід попередньо захистити.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація в інструкції має рекомендаційний характер і не є підставою для юридичної відповідальності виробника, оскільки умови виконання робіт залишаються поза його контролем. Роботи слід виконувати відповідно до правил будівельної справи. Втручання у склад продукту заборонене - це може суттєво знизити якість матеріалу. У випадку поєднання з товарами інших виробників або не зазначеними у документах посилання ми не несемо жодної відповідальності.

БЕЗПЕКА

Може спричинити легке подразнення очей і шкіри. Проковтування великої кількості може викликати подразнення слизових оболонок травного тракту та шлунок, нудоту, блювоту, діарею, біль у животі. Вдихання парів продукту може подразнювати слизову оболонку дихальних шляхів. Більше інформація - див. технічний паспорт.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

