

ШТУКАТУРНА СУМІШ ДРІБНОЗЕРНИСТА



- ВИСОКА АДГЕЗІЯ ДО ОСНОВИ
 - ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ - СТІНИ, СТЕЛІ, СТОВПИ, ЦОКОЛІ ТОЩО
 - СТВОРЕННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ЗАГЛАДЖЕНИХ ТИНКІВ
 - ШПАКЛЮВАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬ
 - РЕМОНТ І РЕСТАВРАЦІЯ ЦОКОЛІВ - ТАКОЖ ІСТОРИЧНИХ
 - МОЖЛИВІСТЬ АРМУВАННЯ ПОВЕРХНІ З ВИКОРИСТАННЯМ АРМОВОЇ СІТКИ
- ТОВЩИНА ШАРУ: 2-5 мм
- МОРОЗОСТІЙКА
 - ЗМЕНШЕНА ВБИРУВАНІСТЬ ПОВЕРХНІ
 - НА ОСНОВІ БІЛОГО ЦЕМЕНТУ

OC

ШТУКАТУРНА СУМІШ
ДЛЯ УНІВЕРСАЛЬНОГО
ЗАСТОСУВАННЯ (ТИП OC)

CS II

МІЦНІСТЬ НА ТИСК
CS II

W_{c2}

ВОДОПОГЛИНАННЯ
W_{c2}



ПРИДАТНА ДЛЯ
ЗОВНІШНІХ РОБІТ

**5
mm
0,6**

РЕКОМЕНДОВАНА
ТОВЩИНА ШАРУ:
0,6-5 мм



ВИСОКА АДГЕЗІЯ ДО
МІНЕРАЛЬНИХ
ОСНОВ

ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Дрібнозерниста штукатурна суміш. Продукт класифікується як одношарова штукатурна суміш (тип OC) з міцністю на стискання категорії CS II та водопоглинанням категорії W2. Застосовується для вирівнювання мінеральних основ і штукатурок на зовнішніх поверхнях будівель. Може використовуватись як мінеральна заглажена штукатурка або шпаклівка для ремонту й реставрації цоколів (нових і старих, включно з історичними). Після висихання утворена поверхня є стійкою до атмосферних впливів, водовідштовхувальною та морозостійкою.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Орієнтовна витрата:	прибл. 1,3 кг/м ² × 1 мм
Час збереження робочих властивостей [EN 998-1:2016]:	≥ 180 хв *
Витривалість на стискання [EN 998-1:2016]:	CS II (1,5-5,0 Н/мм ²)
Час відкритої роботи [EN 998-1:2016]:	≥ 30 хв *
Адгезія після необхідних циклів сезонуння:	≥ 0,4 Н/мм ² , FP: B
Поглинання води [EN 998-1:2016]:	W2
Коефіцієнт пропускання водяної пари [EN 998-1:2016]:	μ ≤ 15
Пропускання води після необхідних циклів сезонуння [EN 998-1:2016]:	< 1 мл/см ² × 48 год
Коефіцієнт теплопровідності [EN 998-1:2016]:	λ10,dry, mat ≤ 0,45 Вт/(м·К), P=50%
Стійкість (витривалість до заморожування-розморожування) [EN 998-1:2016]:	- Пропускання води після циклів сезонуння ≤ 1 мл/см ² після 48 год - Адгезія після циклів сезонуння ≥ 0,40 Н/мм ² - FP: B
Валова густина в сухому стані [EN 998-1:2016]:	1200-1400 кг/м ³
Кількість води на 25 кг суміші:	6,5 - 7,5 л
Об'ємна густина (після змішування з водою):	прибл. 1,60 кг/дм ³
Температура застосування:	від +5°C до +30°C
Клас реакції на вогонь:	A1
Вміст хрому (VI):	< 2 ppm
Склад	Суха суміш білого цементу, вапна, мінеральних наповнювачів та добавок, що покращують робочі властивості, еластичність і адгезію до мінеральних основ.
Упаковка	Одиничне пакування: мішок 25 кг; Збірне пакування: палета з плівкою 42 × 25 кг.
Інструменти	Терка з пінопласту, відро, терка зі сталі нержавіючої, фетрова або губчаста терка.
Зберігання	Зберігати в оригінальних, неушкоджених упаковках у сухих умовах до 12 місяців від дати виробництва. Дата виробництва, асортимент і номер партії вказані на упаковці.

* значення залежить від температурних умов, типу та поглинання основи.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа повинна бути мінеральною, щільною, міцною, сухою та очищеною від речовин, що знижують адгезію. Основи з підвищеною або нерівномірною поглинальною здатністю слід обробити розведеним препаратом GREINPLAST U. Осипальні штукатурки та паронепроникні лакофарбові покриття необхідно видалити. Тріщинуваті основи слід розширити для забезпечення повного заповнення. Утворені порожнини заповнити сумішшю GREINPLAST ZTD за 24 години до основного штукатурення.

ВИКОНАННЯ

Приготування розчину: Висипати вміст упаковки (25 кг) у 6,5 - 7,5 л чистої води та перемішати до отримання однорідної маси без грудок. Залишити масу на 5 хвилин, після чого перемішати повторно. Використовувати лише чисті ємкості та інструменти. Консистенцію розчину слід підбирати відповідно до типу робіт, стану основи та погодних умов. Уникати надмірного додавання води, оскільки це може знизити міцність штукатурки. Розчин зберігає робочі властивості не менше ніж 180 хвилин. У разі загуснення протягом цього часу розчин слід перемішати повторно без додавання води.

Нанесення: Розчин наноситься вручну, після чого вирівнюється гладкою теркою. Бажану текстуру поверхні формують після початку схоплення (через 30 - 60 хвилин) за допомогою губчастої або фетрової терки. Товщина шару - від 0,6 до 5 мм. Щоб уникнути видимих стиків, роботи на одній площині слід виконувати безперервно. Місця з тріщинами слід армувати сіткою, тискаючи її в розчин, нанесений зубчастою теркою 6/8. Потім поверхню вирівнюють гладкою теркою. Сітка повинна розташовуватись у верхній зоні шару, вкритій розчином товщиною приблизно 1 мм. Сітку укладати з нахлестом не менше ніж 10 см. Товщина армованого шару повинна становити щонайменше 2,5 мм. Перед виконанням наступних робіт слід витримати технологічну паузу - 1 доба на кожен міліметр товщини шару.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Температура основи, навколишнього середовища та висихання під час виконання робіт повинна становити від +5°C до +30°C. Оптимальна температура нанесення - +20°C. Не слід наносити штукатурку за сильного вітру, прямого сонячного проміння або дощу без використання захисних засобів (сіток, тентів). Ці умови слід підтримувати щонайменше протягом 2 днів після нанесення. Час обробки та висихання може змінюватись залежно від погодних умов. Висока поглинальна здатність основи та висока температура навколишнього середовища можуть спричинити надто швидке висихання - цього можна уникнути, періодично збризкуючи поверхню водою. Температура нижче +5°C негативно впливає на процес висихання, тому таких умов слід уникати. Поверхні, схильні до забруднення, слід захистити, а забруднення видалити до їх висихання. Інструменти слід промивати водою одразу після завершення робіт.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація, наведена в інструкції, має на меті забезпечити оптимальне використання продукту, однак не є підставою для юридичної відповідальності виробника, оскільки умови виконання робіт залишаються поза його контролем. Роботи слід виконувати відповідно до правил будівельної справи. Будь-яке втручання в склад продукту є неприпустимим і може суттєво знизити якість матеріалу. У разі поєднання з виробами інших виробників або з виробами, не зазначеними в документації, виробник не несе відповідальності.

БЕЗПЕКА

Діє подразнююче на шкіру. Може спричинити алергічну реакцію. Викликає серйозні uszkodження очей. Може подразнювати дихальні шляхи. Зберігати в недоступному для дітей місці. Використовувати захисні рукавички, одяг, окуляри або захист обличчя. Уникати вдихання пилу. У РАЗІ КОНТАКТУ ЗІ ШКУРОЮ: промити великою кількістю води з милом. У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ В ДИХАЛЬНІ ШЛЯХИ: вивести постраждалого на свіже повітря та забезпечити вільне дихання. У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ В ОЧІ: обережно промивати водою кілька хвилин, зняти контактні лінзи, якщо вони є і їх легко зняти. Продовжити промивання. негайно звернутися до центру токсикології або лікаря. Дотримуватися інструкцій з Картки характеристик.

НОРМИ, АТЕСТАЦІЇ, СВІДОЦТВА

Гігієнічний атестат NIZP-PZH № 113/322/115/2020, чинний до 24.03.2025.

Свідоцтво з радіаційної гігієни NIZP-PZH № HR/B/34/2010.

Greinplast ZTD оцінено згідно з нормою EN 998-1:2016 (PN-EN 998-1:2016-12).

Декларація експлуатаційних властивостей № ZTD-200107.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

