

ФАРБА ЛАТЕКСНА ВНУТРІШНЯ, МАТОВА



- 1-й КЛАС СТІЙКОСТІ ДО ВОЛОГОГО МИТТЯ - БІЛІ ТА ПАСТЕЛЬНІ КОЛЬОРИ
- 2-й КЛАС СТІЙКОСТІ ДО ВОЛОГОГО МИТТЯ - ІНШІ КОЛЬОРИ
- МАТОВИЙ ВИГЛЯД ПОКРИТТЯ
- ВИСОКА ПОКРИВНА ЗДАТНІСТЬ
- ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ
- ДУЖЕ ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ
- ДОСТУПНА В СИСТЕМІ КОЛЕРОВКИ
- ДЛЯ РУЧНОГО АБО РОЗПИЛЮВАЛЬНОГО НАНЕСЕННЯ

СТІЙКІСТЬ ДО
ВОЛОГОГО МИТТЯ



СТУПІНЬ
ГЛЯНЦЮ



ПОКРИВНА
ЗДАТНІСТЬ



ЛЕГКІСТЬ
НАНЕСЕННЯ



ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Латексна матова фарба для внутрішнього використання, призначена для ручного або розпилювального нанесення на стійкі основи. Продукт доступний у білому кольорі та кольорах, що відповідають палітрі GREINPLAST, а за бажанням клієнта можлива інша колірна гамма. Готовий до використання виріб призначений для створення захисних і декоративних внутрішніх покриттів на таких основах, як: цементні та цементно-вапняні штукатурки, гіпсові штукатурки тощо. Підходить для реноваційних робіт на вже існуючих фарбувальних покриттях, а також у приміщеннях з періодичною вологістю, таких як ванні кімнати чи на кухні.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата (на гладких поверхнях при одноразовому нанесенні):	16 - 18 м²/л*
Розведення водою:	максимум 10%*
Об'ємна густина [PN-C-81914:2002]:	приблизно 1,35 кг/дм³**
Тиск розпилення при використанні сопла 0,017–0,019":	160 - 180 бар
Час висихання [PN-C-81914:2002]:	максимум 3 години*
Стійкість покриття до вологого миття [PN-EN 13300:2002]:	клас 2 (білі та пастельні кольори - клас 1, інші кольори - клас 2)
Тип фарби [PN-C-81914:2002]:	Стійка до вологого миття - тип I
Максимальний розмір зерна [PN-EN 13300:2002]:	до 100 мкм (дрібнозерниста)
Коефіцієнт контрасту при витраті 20 м²/л [PN-EN 13300:2002]:	клас 4
Зовнішній вигляд і колір покриття [PN-C-81914:2002]:	Без сторонніх включень, тріщин чи зморшок; колір відповідає зразку, допускаються незначні відхилення відтінку.
Глянцевість [PN-EN 13300:2002]:	матова (< 10 при 85°)
Система тонування:	Продукт доступний у системі тонування Greinplast SBG на основі органічних і неорганічних світлостійких безсвинцевих пігментів.
Вміст ЛОС (граничне значення з 2010 р. / у продукті):	30 г/л / < 5 г/л
Склад	Суміш дисперсій акрилових сополімерів, мінеральних наповнювачів, консервантів і модифікуючих добавок, пігментів та води.
Фасування	Одиничне пакування: - відра 10 л, 5 л, 3 л; кольорова фарба/база - відра 9 л, 4,5 л, 3 л. Збірне пакування: палета в плівці 33×(10 або 9 л), 68×(5 або 4,5 л), 120×3 л.
Інструменти	Низькообертовий міксер, кошикове мішало, відро, валик (рекомендуються валики Dynamic®), пензель, малярський агрегат із пістолетом і змінними соплами (робочий тиск 160–180 бар при соплах 0,017–0,019", перевірено на агрегаті Speedflo PowrTwin 6900GH XLT від Wagner®).
Зберігання	24 місяці в оригінально закритій тарі при температурі від +5°C до +30°C. Відкриття упаковки може суттєво скоротити термін. Дата виробництва, асортимент і номер партії вказані на кришці упаковки.

* залежить від температурних умов, типу та вбирності основи

** для білої фарби

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа має бути міцною, щільною, сухою, очищеною від пилу, бруду, сольових нальотів, органічних залишків (олії, жири тощо), цвілі та грибків. Нерівномірні або високо вбирні мінеральні основи слід обробити відповідним ґрунтувальним продуктом GREINPLAST.

ВИКОНАННЯ

До малярських робіт можна приступати після належної підготовки основи та її повного висихання. Залежно від типу основи та умов нанесення (температура, вологість повітря, вбирність і тип основи тощо), виробник допускає додавання до фарби до 10% води для першого шару та до 5% для наступних шарів. Кількість даної води має бути однаковою для кожного відра. Перед нанесенням фарбу ретельно перемішати. Рекомендується наносити два шари. Фарба придатна для нанесення пензлем, але виробник рекомендує використовувати валик або високого тиску розпилювальний агрегат. Інтенсивні кольори з високою насиченістю можуть потребувати додаткового шару через менше покривну здатність. Витрата залежить від методу нанесення, типу, вбирності та текстури основи. Роботи на стіні, що утворює єдину площину, слід виконувати безперервно методом «мокре по мокрому», використовуючи матеріал з однієї партії. Перерви в роботі плануйте заздалегідь у місцях, де стики будуть малопомітні.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Температура навколишнього середовища під час нанесення й висихання фарби має становити від +5°C до +30°C. Оптимальна температура нанесення: +20°C. Погана підготовка основи може в крайніх випадках знизити міцність фарби або спричинити її відшарування. Фарба набуває повних експлуатаційних властивостей через 24 дні нанесення. Неправильне нанесення може призвести до стійких відмінностей у кольорі на поверхні. Після завершення робіт провітрюйте приміщення до зникнення характерного запаху. Захистіть поверхні, схильні до забруднення фарбою, а в разі забруднення видаліть його до висихання. Інструменти мийте водою одразу після завершення робіт.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація, наведена в інструкції, має на меті забезпечити оптимальне використання продукту, однак не є підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання робіт залишаються поза його контролем. Роботи слід виконувати відповідно до будівельних норм. Будь-яке втручання у склад продукту є неприпустимим і може суттєво знизити якість матеріалу. У разі поєднання з виробами інших виробників або не зазначеними в документах - відповідальність не несемо. Застосування, не передбачене цією інструкцією, необхідно попередньо узгодити з Технічним відділом консультацій.

БЕЗПЕКА

У разі необхідності звернення до лікаря - показати упаковку або етикетку. Берегти від дітей. Ретельно мити руки після використання. Містить: 1,2-бензоізотіазол-3(2H)-он, реакційну масу 5-хлоро-2-метил-2H-ізотіазол-3-ону і 2-метил-2H-ізотіазол-3-ону (3:1). Може спричинити алергічну реакцію.

НОРМИ, АТЕСТАЦІЇ, СЕРТИФІКАТИ

Гігієнічний атестат NIZP-PZH № НК/В/0907/01/2017, чинний до 21.11.2022.

Свідоцтво з гігієни радіації NIZP-PZH № HR/В/119/2009.

Greinplast FWL оцінено відповідно до норм: PN-C-81914:2002; PN-EN 13300:2002.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

