

МАШИННА ШТУКАТУРНА СУМІШ

0,1 – 1,4 мм



- ПРИСТОСОВАНА ДЛЯ МАШИННОГО НАНЕСЕННЯ
- РОЗМІР ЗЕРНА: ВІД 0,1 ДО 1,4 мм
- ВИСОКА ВИТРИВАЛІСТЬ НА СТИСКАННЯ – КЛАС **CS III**
- ТОВЩИНА ШАРУ: ВІД 5 ДО 20 мм
- ДЛЯ ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ РОБІТ
- ВИСОКА СТІЙКІСТЬ ДО МЕХАНІЧНИХ УШКОДЖЕНЬ
- ЛЕГКА В НАНЕСЕННІ ТА ОБРОБЦІ



ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Машинна штукатурна суміш. Продукт класифікується як суміш загального призначення GP з витривалістю на стискання категорії CS III та категорією поглинання води W1. Призначена для виконання штукатурок категорій поверхні I - III як всередині, так і зовні будівель. Підходить для всіх типових мінеральних будівельних матеріалів після нанесення підкладного шару з суміші GREINPLAST ZTP. Особливо адаптована для нанесення за допомогою штукатурних агрегатів із однією змішувальною камерою.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Орієнтовна витрата:	1,8 кг/м ² × 1 мм
Час використання готової суміші:	прибл. 2 год
Час збереження робочих властивостей [EN 998-1:2016]:	≥ 120 хв *
Витривалість на стискання [EN 998-1:2016]:	CS III (3,5–7,5 Н/мм ²)
Адгезія:	≥ 0,20 Н/мм ² - FP: A
Поглинання води [EN 998-1:2016]:	W1 (C ≤ 0,4 кг/м ² , min -0,5)
Стійкість - морозостійкість [EN 998-1:2016] на основі норми PN-85/B04500: - втрата маси - зниження міцності на стискання	≤ 3 % ≤ 15 %
Валова густина в сухому стані [EN 998-1:2016]:	≤ 1600 кг/м ³
Коефіцієнт теплопровідності (табличне значення) [EN 998-1:2016]:	P = 50% λ _{10,dry} = 0,61 Вт/(м·К) (табличне значення за EN 1745:2012, таблиця A.12)
Кількість води на 25 кг сухої суміші:	прибл. 5,5 л
Об'ємна густина (після змішування з водою):	прибл. 1700 кг/м ³
Температура застосування:	від +5°C до +25°C
Коефіцієнт пропускання водяної пари:	μ ≤ 15
Клас реакції на вогонь (табличне значення, вміст органічних речовин ≤ 1%) [EN 998-1:2016]:	A1
Вміст хрому (VI):	< 2 ppm
Склад	Суха суміш портландцементу, вапна, мінеральних наповнювачів та добавок, що покращують робочі характеристики та її адгезію до мінеральних основ.
Фасування	Одиничне пакування: мішок 25 кг; Збірне пакування: плівкова палета: 42 x 25 кг.
Інструменти	Штукатурний агрегат, терки з пінопласту, відро, терка з нержавіючої сталі, фетрові або губчасті терки, Н-лінійка, трапецієподібна лінійка.
Зберігання	Зберігати в оригінальних, неушкоджених упаковках у сухих умовах до 6 місяців від дати виробництва. Дата виробництва, асортимент і номер партії вказані на упаковці.

* значення залежить від температурних умов, вологості повітря, типу та поглинання основи.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа має бути міцною, щільною, сухою, чистою від речовин, що знижують адгезію, таких як пил, бруд, жири чи залишки фарби. Осипаючі штукатурки та паронепроникні фарбувальні покриття необхідно видалити, невеликі тріщини розширити, щоб їх можна було повністю заповнити. Утворені порожнини заповнити сумішшю GREINPLAST ZTP або ZTM за 24 години до основного штукатурення. Слабкі основи заґрунтувати препаратом GREINPLAST U. Різні суміжні конструкційні матеріали зміцнити армованими сітками зі скловолна або оцинкованою сталлю (розмір осередків 8 - 20 мм, діаметр 1 мм). Використання сіток не виключає появи тріщин, але значно зменшує ризик їх утворення. Опалубний бетон, бетонні префабрикати чи інші бетонні основи заґрунтувати ґрунтом GREINPLAST FG. Перед штукатуренням нанести підкладний шар (так званий "шприць") з суміші GREINPLAST ZTP. Бетон улітку можна штукатурити через 60 днів після заливання, взимку цей період збільшується до 90 днів, за умови, що бетон не піддавався морозу. Основне нанесення (сумішшю GREINPLAST ZTM) починати лише після повного висихання підкладки та досягнення нею достатньої міцності. Покриття поверхні при шприцюванні - щонайменше 80%, товщина шару штукатурки - 5 - 20 мм (за однократним нанесенням). Якщо наносити наступний шар, витримати технологічну паузу - 1 день на 1 мм товщини штукатурки.

ВИКОНАННЯ

Суміш наносити доступними на ринку штукатурними агрегатами з однією змішувальною камерою. Рівень води в ротаметрі налаштувати так, щоб він відповідав приблизно 5,5 л на 25 кг суміші. Уникайте надмірної води, бо це може значно погіршити міцнісні характеристики штукатурки. Суміш наносити горизонтальними смугами зверху вниз. Нанесену суміш вирівняти перпендикулярно до напрямку нанесення, а після попереднього висихання шару заґладити, зволожуючи водою, використовуючи терки з пінопласту, фетрові або губчасті залежно від бажаної текстури поверхні.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Температура основи та оточення під час роботи й висихання штукатурки має бути від +5°C до +30°C. Оптимальна температура для нанесення - +20°C. Під час роботи з сумішшю та до її повного висихання захищайте від надто швидкого висихання чи надмірного зволоження. Поверхні утримуйте у вологому стані щонайменше 2 дні. У цей період температура не повинна опускатися нижче +5°C. Наведені терміни обробки та висихання значно змінюються за несприятливих умов оточення. У штукатурених приміщеннях не використовуйте осушувачі повітря. Якщо застосовуються нагрівачі, уникайте прямого нагрівання поштукатуреної поверхні та забезпечте хорошу вентиляцію. Захистіть поверхні, які можуть забруднитися, а бруд видаляйте, доки він не висох. Інструменти мийте водою одразу після завершення роботи.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація в інструкції допомагає правильно використати продукт, але не є підставою для відповідальності виробника, адже умови роботи він не контролює. Роботи виконуйте за правилами будівельної справи. Зміна складу продукту заборонена, бо це може значно знизити його якість. У разі поєднання з виробами інших виробників ми не несемо відповідальності.

БЕЗПЕКА

Діє подразнює на шкіру. Може викликати алергічну реакцію шкіри. Викликає серйозні ушкодження очей. Може подразнювати дихальні шляхи. Зберігайте в недоступному для дітей місці. Використовуйте захисні рукавички/одяг/окуляри/захист обличчя. Уникайте вдихання пилу. У ВИПАДКУ КОНТАКТУ З ШКІРОЮ: промийте великою кількістю води з милом. У ВИПАДКУ ПОТРАПЛЯННЯ В ДИХАЛЬНІ ШЛЯХИ: виведіть або винесіть потерпілого на свіже повітря та забезпечте вільне дихання. У ВИПАДКУ ПОТРАПЛЯННЯ В ОЧІ: обережно промивайте водою кілька хвилин. Зніміть контактні лінзи, якщо вони є та їх легко зняти. Продовжуйте промивати. Негайно зверніться до токсикології/лікаря. Дотримуйтесь інструкції з Карти характеристик.

НОРМИ, АТЕСТАЦІЇ, СВІДОЦТВА

Гігієнічний атестат NIZP-PZH № HK/B/1199/04/2017, дійсний до 23.02.2023.

Свідоцтво з області радіаційної гігієни NIZP-PZH № HR/B/139/2010.

Greinplast ZTM оцінено за нормою: EN 998-1:2016 (PN-EN 998-1:2016-12).

Декларація експлуатаційних властивостей № ZTM-190415.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

