

ОЛЕОФОБНИЙ ІМПРЕГНАТ НА ВОДНІЙ ОСНОВІ



- ЗАХИЩАЄ ВІД ПРОНИКНЕННЯ ЖИРНИХ ЗАБРУДНЕНЬ
- ДЛЯ ІМПРЕГНАЦІЇ НАТУРАЛЬНИХ АБО СИНТЕТИЧНИХ ОБЛИЦЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
- ДЛЯ ПОРИСТИХ МІНЕРАЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬ
- ДЛЯ ТОНКОШАРОВИХ МІНЕРАЛЬНИХ ШТУКАТУРОК
- ПОЛЕГШУЄ ОЧИЩЕННЯ ПОВЕРХНІ
- ГОТОВИЙ ДО ВИКОРИСТАННЯ
- НЕ СПРИЧИНЯЄ ЗМІНИ КОЛЬОРУ ПОВЕРХНІ
- ПІДХОДИТЬ ДЛЯ РУЧНОГО ТА РОЗПИЛЮВАЛЬНОГО НАНЕСЕННЯ



СПРИЯЄ ЛЕГКОМУ
ОЧИЩЕННЮ



ЕФЕКТ ОЛЕОФОБІЗАЦІЇ
ПІДВИЩУЄ СТІЙКІСТЬ
ДО ЖИРНИХ
ЗАБРУДНЕНЬ



ІМПРЕГНУЄ
ПОВЕРХНЮ

ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Олеофобний імпрегнат на водній основі. Прозора, безбарвна рідина, призначена для захисту натуральних поверхонь (пісковик, граніт, мармур) або поверхонь на основі мінеральних в'язучих (цементні та гіпсові елементи) від проникнення рідин і жирів у структуру матеріалу. Застосовується для будівельних виробів, таких як: облицювання з натурального каменю, неглазуровані декоративні елементи (наприклад, плитка, що імітує фасадний камінь), а також для поверхонь з різною пористістю: силікатна цегла, клінкерна та випалена цегла, тротуарна плитка, шви (для клінкеру, для плитки). Може використовуватись для захисту витриманих (не менше 28 днів) поверхонь цементних, цементно-вапняних і мінеральних штукатурок, а також інших будівельних основ після попередньої перевірки. Не викликає небажаних змін кольору обробленої поверхні. Забезпечує паропроникність основи. Імпрегнат забезпечує тимчасовий захист - залежно від умов експлуатації, термін дії становить від 6 до 24 місяців. Оброблені поверхні мають значно вищу стійкість до забруднень і легше очищуються.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Орієнтовний розхід при одноразовому нанесенні:	0,1 - 0,2 л/м ²
Час висихання:	приблизно 12 годин*
Густина:	близько 1,0 кг/дм ³
Температура застосування:	від +5°C до +30°C
Склад	Суміш силіконів, силоксанов, консервантів та води.
Фасування	Одиничне пакування: каністра: 5 л або 1 л; Збірне пакування: палета в плівці - 90 × 5 л або 48 × (картон 12 × 1 л)
Інструменти	Відро, малярний пензель, валок або апарат для розпилення.
Зберігання	Термін зберігання в закритому контейнері – 12 місяців від дати виробництва при температурі від +5°C до +30°C; відкриття упаковки може значно скоротити цей термін. Дата виробництва та номер партії вказані на упаковці.

* значення залежить від температури, типу та вбирної здатності поверхні

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Поверхня, що обробляється, повинна бути чистою, добре знежиреною та сухою. Якщо на основі є деформації, або щось осипається, то їх потрібно прибрати. Цементні основи повинні бути витримані. Імпрегнацію слід проводити після завершення всіх робіт з обробки поверхні.

ВИКОНАННЯ

Перед використанням засіб слід перемішати або струсити. Рекомендується попередньо провести пробне нанесення на малопомітній ділянці або на окремому елементі, щоб переконатися у відсутності пошкоджень або зміни кольору. Наносити за допомогою валика, пензлика, методом розпилення, поливання або занурення в готовий розчин на 5 хв. Наступні шари слід наносити рівномірно з інтервалом 30 - 60 хвилин. Через 10 хвилин після нанесення надлишок препарату слід видалити. Поверхня вважається захищеною, коли вона перестає вбирати засіб.

Для пористих основ: перший шар зазвичай повністю вбирається. Через 30-60 хвилин слід нанести другий шар, надлишок видалити через 10 хвилин. Деякі високопористі основи потребують нанесення третього шару.

Для полірованих або малопористих основ: застосовувати одно- або дворазове нанесення, надлишок видалити через 10 хвилин. Час висихання останнього шару: 3-4 години, залежить від кількості засобу та властивостей основи. Повний ефект імпрегнації проявляється приблизно через 24 години.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Нові штукатурки обробляти не раніше ніж через 28 днів після нанесення. Шви - після повного висихання. Не проводити імпрегнацію під час дощу. Температура основи та навколишнього середовища під час робіт: від +5°C до +30°C. Закриті приміщення провітрювати до зникнення характерного запаху. Перед початком робіт ретельно захистити всі поверхні, що не підлягають імпрегнації. У разі забруднення - змити уайт-спіритом. Інструменти очищати одразу після завершення робіт.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація в інструкції має рекомендаційний характер і не є підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання робіт залишаються поза його контролем. Роботи слід виконувати згідно з нормами будівельного мистецтва. Будь-яке втручання в склад продукту є неприпустимим і може суттєво знизити якість матеріалу. Виробник не гарантує сумісність із продукцією інших брендів.

БЕЗПЕКА

У разі потреби медичної консультації - показати упаковку або етикетку. Зберігати в недоступному для дітей місці. Після використання ретельно вмити руки. Містить: реакційну суміш 5-хлоро-2-метил-2Н-ізотіазол-3-ону [№ EC 247-500-7] і 2-метил-2Н-ізотіазол-3-ону [№ EC 220-239-6] (3:1). Може спричинити алергічну реакцію. Дотримуватись вимог технічного паспорта.

НОРМИ, АТЕСТАЦІЇ, СВІДОЦТВА

Має Гігієнічний атест № 327/322/332/2019 і Свідоцтво з радіаційної гігієни № HR/B/150/2010.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

