

ҐРУНТОВКА КРЕМНІЄВО-ПОЛІМЕРНА



- МІСТИТЬ КАЛІЙНЕ ВОДНЕ СКЛО - ПІСЛЯ КРИСТАЛІЗАЦІЇ ЗМЕНШУЄ ТА ВИРІВНЮЄ ПОГЛИНАННЯ ОСНОВИ
- МІСТИТЬ ПОЛІМЕРНІ ДИСПЕРСІЇ ЯКІ ЗМІЦНЮЮ ПОВЕРХНЮ ТА ПОКРАЩУЮТЬ АДГЕЗІЮ
- ДРІБНОДИСПЕРСНА ФОРМУЛА - ГЛИБОКО ПРОНИКАЄ В ОСНОВУ
- ВИСОКИЙ РІВЕНЬ PH - НЕ ЗАСТОСОВУВАТИ НА ГІПСОВИХ, ДЕРЕВ'ЯНИХ ТА МАТЕРІАЛАХ НА ОСНОВІ ДЕРЕВИНИ
- ГОТОВИЙ ДО ВИКОРИСТАННЯ
- РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПІД ГІДРОІЗОЛЯЦІЮ - GREINPLAST IC, I1K ТА I2S


**ЗДАТНІСТЬ ДО ГЛИБОКОГО
ПРОНИКНЕННЯ В ОСНОВУ**



**ЗМЕНШЕННЯ
ВОДОПОГЛИНАННЯ
ОСНОВИ**



**ЛЕГКІСТЬ
НАНЕСЕННЯ**



ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Водорозчинна кремнієво-полімерна ґрунтовка для ручного нанесення на сухі та вологі основи. Служить для зміцнення та вирівнювання поглинальної здатності мінеральних основ як всередині, так і зовні будівель. Може застосовуватись перед оздоблювальними роботами, зокрема перед укладанням плитки, а також для ґрунтування стяжок, мінеральних штукатурок (цементних, цементно-вапняних), бетону тощо. Рекомендована для підготовки основи перед нанесенням мінеральної або полімерної гідроізоляції, особливо: Greinplast I1-K, Greinplast I2-S, Greinplast I2-W. Дозволена для використання в приміщеннях постійного перебування людей. Не застосовувати на дерев'яних, деревовмісних та гіпсових основах.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата при одноразовому нанесенні:	0,15–0,25 кг/м²*
Об'ємна густина:	приблизно 1,00 кг/дм³
Температура застосування:	від +5 °C до +30 °C
Час висихання:	приблизно 1 година**
Склад	Суміш дрібнодисперсних смол, мінеральних наповнювачів та модифікуючих добавок, що забезпечують високі проникаючі властивості.
Фасування	Одиничне пакування: каністри 10 л, 5 л, 1 л; Збірне пакування: палета в плівці - 60 × 10 кг; 90 × 5 кг; 40 × (картон 12 × 1 кг)
Інструменти	Відро, малярський пензель, щітка або валик.
Зберігання	Термін зберігання в закритому контейнері – 12 місяців від дати виробництва при температурі від +5°C до +30°C; відкриття упаковки може значно скоротити цей термін. Дата виробництва, асортимент і номер партії вказані на упаковці.

* Витрата залежить від якості підготовки основи, її рівності та поглинальної здатності

** Час висихання залежить від температурно-вологісних умов

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа повинна бути очищеною від пилу, бруду, сольових висолів, залишків органічних речовин (олії, жири тощо). Біологічні обростання (водорості та грибки) необхідно беззастережно видалити. Відшаровані та лущені штукатурки - усунути. Всі дефекти та заглиблення поверхні - заповнити. Бетонні основи та мінеральні штукатурки - витримати до повного дозрівання.

ВИКОНАННЯ

Після належної підготовки основи можна приступати до нанесення. Грунтовку ретельно перемішати, потім нанести пензлем, щіткою, валиком або методом розпилення в один шар. Для основ з високою поглинальною здатністю нанесення слід повторити. Кількість шарів залежить від поглинальності основи.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Температура основи та навколишнього середовища під час нанесення та висихання повинна становити від +5 °C до +30 °C. Оптимальна температура нанесення - +20 °C. За несприятливих температурно-вологісних умов зазначені часи обробки можуть змінюватися. Поверхні, схильні до забруднення, слід захистити. Інструменти та можливі забруднення видаляти водою до висихання.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація в інструкції має на меті забезпечити оптимальне використання продукту, однак не є підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання робіт залишаються поза його контролем. Роботи слід виконувати відповідно до будівельних норм. Втручання в склад продукту є неприпустимим і може суттєво знизити якість матеріалу. У разі комбінування з виробами інших виробників відповідальність не несемо.

БЕЗПЕКА

У разі необхідності медичної консультації слід надати упаковку або етикетку. Берегти від дітей. Після використання ретельно вимити руки. У разі подразнення шкіри або висипки - звернутися до лікаря. Містить: 1,2-бензоізотіазол-3(2H)-он, реакційну суміш 5-хлор-2-метил-2H-ізотіазол-3-ону [N° ЄС 247-500-7] і 2-метил-2H-ізотіазол-3-ону [N° ЄС 220-239-6] (3:1). Може спричинити алергічну реакцію. Дотримуватись вимог технічного паспорту.

НОРМИ, АТЕСТАЦІЇ, СВІДОЦТВА

Має Гігієнічний атестат № 1/322/1/2019, виданий GUMed, дійсний до 07.01.2024.

Свідоцтво з радіаційної гігієни NIZP-PZH № HR/B/7/2014.

Документ посилення: PN-C-81906:2003.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

