

БІТУМНА МАСА ІЗОЛЯЦІЙНО-КЛЕЙОВА



- ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЗАХИСНИХ ПОКРИТТІВ ВІД ВОЛОГИ ТА ВОДИ
- МОЖЛИВІСТЬ ПРИКЛЕЮВАННЯ ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНИХ ПЛИТ НА ФУНДАМЕНТНІ СТІНИ
- СТВОРЮЄ ПОКРИТТЯ З ВИСОКОЮ ЕЛАСТИЧНІСТЮ
- ВИСОКА АДГЕЗІЯ ДО МІНЕРАЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬ
- БЕЗПЕКА ПРИ КОНТАКТІ З ПЛИТАМИ EPS I XPS
- ХОРОШІ РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ЛЕГКО НАНОСИТЬСЯ

АДГЕЗІЯ ДО
ПОВЕРХНІ



ЕЛАСТИЧНІСТЬ
ПОКРИТТЯ



ЛЕГКІСТЬ
НАНЕСЕННЯ



СТВОРЮЄ ТРИВКІ
ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНІ
ПОКРИТТЯ



ВИСОКА АДГЕЗІЯ ДО
МІНЕРАЛЬНИХ
ОСНОВ



ВИСОКА
ЕЛАСТИЧНІСТЬ

ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Бітумна ізоляційно-клейова мастика GREINPLAST IBS має дуже добрі тиксотропні властивості. Призначена для холодного нанесення, утворює надзвичайно еластичні покриття. GREINPLAST IBS - це тривало пластична суміш для створення безшовних еластичних гідроізоляційних покриттів проти вологи (легкого типу) та проти води (середнього типу) на вертикальних або горизонтальних бетонних поверхнях (монолітних або мурованих), розташованих під землею або в зоні цоколя, зокрема: перекриття гаражів, підвалів, фундаментні балки, стіни, плити та опорні частини фундаментів. Утворює бар'єр, що захищає бетон від біологічної хімічної корозії. GREINPLAST IBS не слід застосовувати для герметизації конструктивних швів, на смоляні покрівлі, дьоготь, а також у приміщеннях, призначених для постійного перебування людей, і в харчовій промисловості. Придатна також для приклеювання пінополістирольних плит на фундаментні стіни.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Орієнтовна витрата маси:	для гідроізоляції: близько 1,5 кг/м ² на 1 мм** для точкового приклеювання пінополістиролу: 1,2-2,0 кг/м ²
Час висихання одного шару:	близько 4 діб*
Повна міцність:	близько 7 діб*
Температура основи та навколишнього середовища під час нанесення:	від +5°C до +30°C
Мінімальна товщина одного шару:	1 мм
Мінімальна кількість проходів:	2
Товщина ізоляційного покриття після висихання:	
легка ізоляція (від вологи):	1,4 мм / 2,4 кг/м ²
середня ізоляція (від води):	2,8 мм / 4,8 кг/м ²
KDWU nr IBS- 230711	
Вміст води в масі:	не більше ніж 60% (м/м)
Здатність до розведення водою:	не менше ніж 200% (v/v)
Стійкість покриття на вертикальній поверхні: - протягом 5 годин, - за температури 100°C:	не спливає
Гнучкість покриття за температури -10°C при згинанні на півобводі бруска Ø30 мм:	утворення тріщин і розривів - не допускається
Проникність покриття під дією водяного стовпа 1000 мм протягом 48 годин:	не допускається
Час утворення покриття:	не пізніше ніж через 6 годин після нанесення
Термін придатності маси:	щонайменше 6 місяців

* значення залежать від температурних умов, типу та поглинальної здатності основи

** значення залежать від рівності основи

Склад	Бітумна мастика, високо модифікована синтетичним каучуком із додаванням полімерів і хімічних сполук, що покращують адгезію та робочі характеристики.
Фасування	Одиничне пакування: відра по 20 кг, 10 кг, 5 кг; Збірне пакування: палета у плівці 20 × 33 кг.
Інструменти	Низькообертовий міксер, кошикова мішалка, пензель, кельма, відро, зубчаста терка, плоска терка.
Зберігання	Зберігати в оригінальних, неушкоджених упаковках у сухих умовах до 12 місяців від дати виробництва. Відкриття упаковки може значно скоротити цей термін. Під час зберігання й транспортування уникайте тривалого впливу високих температур або сонця. Продукт не витримує низьких температур. Зберігайте й перевозьте при температурі не нижче +5°C. Дата виробництва, асортимент і номер партії вказані на упаковці.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа повинна бути щільною, несучою, очищеною від пилу, бруду, сольових висолів, органічних залишків і речовин, що знижують адгезію. Бетонні поверхні та мінеральні штукатурки слід витримати. Відшаровані або лущені ділянки, а також гострі краї - видалити. Усі дефекти та заглиблення - вирівняти. Перед нанесенням GREINPLAST IBS основу слід заґрунтувати відповідно розведеним ґрунтом GREINPLAST IBC. Наявність замерзання або інею - неприпустиме.

ВИКОНАННЯ

Перед використанням GREINPLAST IBS слід перемішати його у відрі низькообертовим міксером до отримання однорідної маси. Наносити сталевим шпателем шаром товщиною приблизно 1 - 1,5 мм щонайменше у два проходи (наступний шар - після висихання попереднього; шар товщиною 1 - 1,5 висихає приблизно за 24 години). У кутах слід виконати фасетки, після чого вмонтувати поліпропіленову тканину - аналогічно в місцях тріщин основи.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Температура основи та навколишнього середовища під час виконання робіт і висихання мастики повинна становити від +5°C до +30°C. Оптимальна температура нанесення - +20°C. Не слід наносити продукт під прямим сонячним промінням, під час дощу або без захисних засобів (сітки, тенти). У період несприятливих погодних умов слід підтримувати до повного висихання покриття. Незалежна підготовка основи може призвести до зниження довговічності покриття або його відшарування. За несприятливих температурно-вологісних умов зазначені терміни можуть змінюватися. Поверхні, схильні до забруднення, слід захистити. Інструменти та забруднення до висихання - змити водою, після висихання - видалити органічним розчинником.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація, наведена в інструкції, має на меті забезпечити оптимальне використання продукту, однак не є підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання робіт залишаються поза контролем. Роботи слід виконувати згідно будівельних норм. Будь-яке втручання у склад продукту - неприпустиме і може суттєво знизити якість матеріалу. У разі поєднання з виробами інших виробників відповідальності не несе.

БЕЗПЕКА

Може спричинити алергічну реакцію шкіри. Спричиняє подразнення очей. У разі необхідності медичної консультації слід надати тару або етикетку. Берегти від дітей. Після використання ретельно вимити руки та уражені ділянки тіла. Використовувати захисні рукавички, захисний одяг, засоби захисту очей та обличчя. У ПАЗІ ПОТРАПЛЕННЯ В ОЧІ: обережно промивати водою кілька хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо є і їх легко зняти. Продовжити промивання. Вміст/відро утилізувати в відповідному пункті утилізації або згідно з інструкціями виробника. Містить: октилінон (ISO).

НОРМИ, СЕРТИФІКАТИ, СВДОЦТВА

Національна декларація експлуатаційних властивостей № IBS - 230711

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

