

ФАРБА ЛАТЕКСНА ВНУТРІШНЯ, МАТОВА



- 2-й КЛАС СТІЙКОСТІ ДО МОКРОГО СТИРАННЯ
- ГЛИБОКОМАТОВИЙ ХАРАКТЕР ПОКРИТТЯ
- ВИСОКА ПОКРИВНА ЗДАТНІСТЬ
- ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ
- ЗРУЧНА В НАНЕСЕННІ
- ДОСТУПНА В 60 ГОТОВИХ КОЛЬОРАХ
- ДЛЯ РУЧНОГО АБО РОЗПИЛЮВАЛЬНОГО НАНЕСЕННЯ

СТІЙКІСТЬ ДО
ВОЛОГОГО МИТТЯ



СТУПІНЬ
ГЛЯНЦЮ



ПОКРИВНА
ЗДАТНІСТЬ



ЛЕГКІСТЬ
НАНЕСЕННЯ



ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Латексна фарба для стін і стель, призначена для ручного або розпилювального нанесення на стійкі основи. Продукт доступний у білому кольорі та кольорах за палітрою виробника, а за бажанням клієнта можлива інша колірна гамма через систему тонування Greinplast SBC. Готовий до використання виріб призначений для створення захисних і декоративних внутрішніх покриттів на таких основах, як: цементні та цементно-вапняні штукатурки, гіпсові штукатурки, гіпсокартонні плити, тонкошарові мінеральні штукатурки тощо. Підходить для реноваційних робіт на вже існуючих фарбувальних покриттях.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата (на гладких поверхнях при одноразовому нанесенні):	до 14 м²/л*
Розведення водою:	максимум 5%*
Об'ємна густина [PN-C-81914:2002]:	приблизно 1,40 кг/дм³**
Робочий тиск розпилення при використанні сопла 0,017–0,019":	160 - 180 бар
Час висихання [PN-C-81914:2002]:	максимум 3 години*
Стійкість покриття до мокрого стирання [PN-EN 13300:2002]:	клас 2
Тип фарби [PN-C-81914:2002]:	Стійкість до мокрого стирання - тип I
Максимальний розмір зерна [PN-EN 13300:2002]:	до 100 мкм (дрібнозерниста)
Зовнішній вигляд і колір покриття [PN-C-81914:2002]:	клас 1
Глянцевість [PN-EN 13300:2002]:	глибокоматова (< 5)
Система тонування:	Продукт доступний у палітрі 60 готових кольорів
Вміст ЛОС (граничне значення з 2010 р. / у продукті):	30 г/л / < 12 г/л
Склад	Суміш дисперсій акрилових сополімерів, мінеральних наповнювачів, консервантів і модифікуючих добавок, пігментів та води.
Фасування	Одиничне пакування: відра 10 л, 5 л, 3 л; кольорова фарба/база - відра 9 л, 4,5 л, 3 л. Збірне пакування: палета в плівці 33×(10 або 9 л), 68×(5 або 4,5 л), 120×3 л.
Інструменти	Низькообертовий міксер, кошикове мішало, відро, валик (рекомендуються валики Dynamic®), пензель, малярський агрегат із пістолетом і змінними соплами (робочий тиск 160–180 бар при соплах 0,017–0,019", перевірено на агрегаті Speelflo PowrTwin 6900GH XLT від Wagner®).
Зберігання	36 місяців у оригінально закритій тарі при температурі від +5°C до +30°C. Відкриття упаковки може суттєво скоротити термін. Дата виробництва, асортимент і номер партії вказані на кришці упаковки.

* залежить від температурних умов, типу та вбирності основи

** для білої фарби

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа має бути міцною, щільною, сухою, очищеною від пилу, бруду, сольових нальотів, органічних залишків (олії, жири тощо). У разі наявності плісняви необхідно промити заражені ділянки відповідно розведеним препаратом AP і продезінфікувати засобом Greinplast AG. Нерівномірні або високо вбирні мінеральні основи слід обробити відповідним ґрунтувальним засобом GREINPLAST.

ВИКОНАННЯ

До малярських робіт можна приступати тільки після належної підготовки та повного висихання основи. Виробник допускає додавання до фарби до 5% води. Кількість води має бути однаковою для кожного відра. Перед нанесенням фарбу потрібно ретельно перемішати. Фарбу наносять у один або два шари - валиком або апаратом високого тиску. Вибір залежить від стану основи та бажаного ефекту. Інтенсивні, насичені кольори можуть мати нижчу покривність. У такому випадку рекомендується підкладний шар подібного, добре покривного кольору (бажано на білому) і, за потреби, ще один шар. Витрата залежить від методу нанесення, а також від вбирності й текстури основи. Роботи на одній площині стіни потрібно виконувати безперервно, методом «мокре по мокрому», використовуючи матеріал з однієї партії. Під час нанесення не слід інтенсивно провітрювати приміщення, щоб уникнути занадто швидкого висихання та утворення смуг. Починають із кутів, використовуючи пензель або валик. Перерви в роботі бажано планувати там, де стики будуть менш помітні.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Температура навколишнього середовища під час нанесення й висихання фарби має становити від +5°C до +30°C. Оптимальна температура під час нанесення: +20°C. Якщо основу погано підготували, то це може знизити міцність фарби або спричинити її відшарування. Фарба набуває повних експлуатаційних властивостей через 24 дні після нанесення. Неправильне нанесення може призвести до помітних відмінностей у кольорі на поверхні. Після завершення робіт провітрюйте приміщення до тих пір, доки не зникне характерний запах. Захистіть поверхні, схильні до забруднення фарбою, а в разі забруднення видаліть його до висихання. Інструменти вимийте водою одразу після завершення робіт.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація, наведена в інструкції, має на меті забезпечити оптимальне використання продукту, однак не є підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання робіт залишаються поза його контролем. Роботи слід виконувати відповідно до будівельних норм. Будь-яке втручання у склад продукту є неприпустимим і може суттєво знизити якість матеріалу. У разі поєднання з виробами інших виробників або не зазначеними в документах - відповідальність не несемо. Застосування, не передбачене цією інструкцією, необхідно попередньо узгодити з Технічним відділом консультацій.

БЕЗПЕКА

У разі необхідності звернення до лікаря - показати упаковку або етикетку. Берегти від дітей. Ретельно вимити руки після використання. У разі подразнення шкіри або висипу - звернутися за медичною допомогою. Містить: 1,2 - бензоізотіазол-3(2H)-он, реакційну масу 5-хлоро-2-метил-2H-ізотіазол-3-ону і 2-метил-2H-ізотіазол-3-ону (3:1). Може спричинити алергічну реакцію.

НОРМИ, АТЕСТАЦІЇ, СЕРТИФІКАТИ

Гігієнічний атест NIZP-PZH № BK/B/0081/01/2018, чинний до 23.03.2023

Свідоцтво з гігієни радіації NIZP-PZH № HR/B/7/2013

Greinplast FWK оцінено відповідно до норм: PN-C-81914:2002; PN-EN 13300:2002

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

FWK:



Тестер FWK:

