

КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМІЧНОЇ ТА ГРЕСОВОЇ ПЛИТКИ ЕЛАСТИЧНИЙ C2TE



- ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО І ЗОВНІШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ - НА СТАБІЛЬНІ МІНЕРАЛЬНІ ОСНОВИ
- ДЛЯ СИСТЕМ ЛЕГКОЇ КОНСТРУКЦІЇ ТА ПІДЛОГОВОГО ОПАЛЕННЯ
- ДЛЯ СУХИХ І ЧАСОВО ВОЛОГИХ ПРИМІЩЕНЬ
- НА БАЗІ ЦЕМЕНТІВ НАЙВИЩОЇ ЯКОСТІ
- МІСТИТЬ ПОРОШКОВІ ПОЛІМЕРНІ ДОБАВКИ
- МАЄ ЗНИЖЕНИЙ СПЛИВ - ПОЛЕГШЕНА РОБОТА НА СТИНАХ
- ВІДДІЛЕНЕ ЧАС ВІДКРИТОЇ РОБОТИ
- ДЛЯ КЕРАМІКИ ТА ГРЕСУ
- ВИКОНАНИЙ У ТЕХНОЛОГІЇ З НИЗЬКИМ ПИЛЕННЯМ „LOW DUST”

АДГЕЗІЯ






ЧАС
ВІДКРИТОЇ
РОБОТИ



ЛЕГКІСТЬ
РОБОТИ



ЕЛАСТИЧНІСТЬ



ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Еластична клейова суміш для керамічної та гресової плитки з низьким пиленням. Виріб класифікується як тонкошаровий, морозо- та вологостійкий цементний клейовий розчин із підвищеними міцнісними характеристиками типу C2TE. Призначений для приклеювання керамічних покриттів, зокрема так званої гресової плитки з поглинанням менше 3%, до стабільних мінеральних основ, а також до основ, виконаних у системах легкої конструкції та підлогового опалення. Клей є морозо- та вологостійким, його можна застосовувати як для підлогових і стінових оздоблень усередині будівель у сухих і тимчасово вологих приміщеннях, так і для приклеювання плитки до стабільних вертикальних і горизонтальних зовнішніх поверхонь.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Орієнтовна витрата:	2,0-4,0 кг/м ^{2**}
Час попереднього дозрівання:	≥ 5 хв
Час відкритої роботи [EN 12004:2007+A1:2012]:	≥ 30 хв
Час використання:	прибл. 120 хв*
Максимальна товщина клею:	прибл. 12 мм
Адгезія до основи [EN 12004:2007+A1:2012]:	
- початкове	≥ 1,00 Н/мм ²
- після занурення у воду	≥ 1,00 Н/мм ²
- після термічного старіння	≥ 1,00 Н/мм ²
- після циклів заморожування	≥ 1,00 Н/мм ²
- розморожування	≥ 1,00 Н/мм ²
Можливість фугування:	після 48 годин
Сповзання [EN 12004:2007+A1:2012]:	≤ 0,50 мм
Пропорції води на 25 кг суміші:	6,75 - 7,25 л
Температура застосування:	від +5°C до +30°C
Густина насипу:	прибл. 1,32 кг/дм ³
Клас реакції на вогонь:	A2-s2, d0
Вміст хрому (VI):	<2ppm
Фасування:	Одиниця упаковки: 25 кг Збірна упаковка: Плівкова палета 42 x 25 кг
Склад	Суміш портландцементу, порошкової полімерної дисперсії, подрібненого каменю, мінеральних наповнювачів, волокон та відповідних добавок, що покращують робочі та міцнісні характеристики. Виготовлений у технології з низьким пиленням Greinplast „Low Dust”.
Інструменти	Електричний низькообертовий дріль, змішувальна насадка типу "кошик", зубчата терка з розміром зубців, адаптованим до розміру та типу плитки, шпатель. Інструменти необхідно очистити одразу після використання.
Зберігання	У оригінальних, неушкоджених упаковках у сухих умовах до 12 місяців від дати виробництва. Дата виробництва, асортимент і номер партії вказані на упаковці.

* Час залежить від температурних умов, типу та поглинальної здатності основи.

** Залежить від основи та розміру зубців терки.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовка основи: Основа має бути рівною, щільною, сухою, вільною від речовин, що знижують адгезію. Типові основи, такі як традиційні штукатурки чи цементні стяжки, не потребують спеціальної підготовки, але їхній вік має становити щонайменше 28 днів, а бетону - 90 днів. Нерівномірні основи з різною або підвищеною поглинальністю необхідно обов'язково заґрунтувати розведеним препаратом GREINPLAST U або GREINPLAST UG (залежно від типу основи) щонайменше за 4 години до монтажу плитки.

ВИКОНАННЯ

Приготування клею: вміст упаковки (25 кг) висипати в 6,75–7,25 л чистої холодної води та ретельно перемішати до утворення однорідної маси без грудок. Суміш залишити на 5 хвилин для повного розчинення полімерів і добавок, після чого повторно перемішати.

Укладання плитки: клейову суміш наносити на основу зубчастим шпателем з відповідним розміром зубців, після чого притискати плитку до поверхні. Якщо клей більше не прилипає до плитки, старий шар слід видалити та нанести новий. Кількість клею має бути достатньою для покриття щонайменше 65% поверхні плитки після притискання. Для зовнішніх робіт необхідне повне покриття - 100% поверхні. Експлуатацію облицьованої поверхні можна розпочинати через 48 годин.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Температура основи та оточення під час нанесення та висихання не повинна бути нижчою за +5°C і вищою за +30°C. Оптимальна температура нанесення +20°C. Максимальна товщина шару має становити approx. 12 мм. Під впливом несприятливих температурно-вологісних умов зазначені часи обробки можуть значно змінюватися. Інструменти мити водою одразу після використання. У вологих приміщеннях або місцях, схильних до впливу води всередині приміщень, рекомендується виконати гідроізоляцію за допомогою рідкої плівки Greinplast IC або Greinplast I2S, а на терасах і балконах - Greinplast I2S або Greinplast I2W. Особливу увагу приділяти правильному та ретельному виконанню деформаційних швів, дренажних і поверхневих. Затирання плитки проводити після повного висихання клею, не раніше ніж через 48 годин, інакше можуть з'явитися плями на затирочній суміші.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація, наведена в інструкції, спрямована на забезпечення оптимального використання продукту, але не є підставою для юридичної відповідальності виробника, оскільки умови виконання робіт перебувають поза його контролем. Роботи виконувати відповідно до норм будівельної практики. Будь-яке втручання в склад продукту заборонено і може значно знизити його якість. У разі поєднання з виробами інших виробників або не вказано в довідкових документах відповідальність не несемо.

БЕЗПЕКА

Діє подразнююче на шкіру. Може спричинити алергічну реакцію шкіри. Викликає серйозне пошкодження очей. Може викликати подразнення дихальних шляхів. Захистити від дітей. Застосовувати захисні рукавиці/одяг/захист очей/обличчя. Уникати вдихання пилу. У РАЗІ КОНТАКТУ ІЗ ШКІРОЮ: промити великою кількістю води з милом. У РАЗІ ПОПАДАННЯ В ДИХАЛЬНІ ШЛЯХИ: вивести/перенести потерпілого на свіже повітря та забезпечити вільне дихання. У РАЗІ ПОПАДАННЯ В ОЧІ: обережно промивати водою протягом кількох хвилин. Вийняти контактні лінзи, якщо вони є і їх можна легко зняти. Продовжувати промивати. Негайно звернутися до центру отруєнь/лікаря. Дотримуватися інструкцій з технічного паспорту.

НОРМИ, АТЕСТАЦІЇ, СВІДОЦТВА

Атестат гігієнічний NIZP-PZH № НК/В/1199/02/2017, дійсний до 23.02.2023.

Свідоцтво з гігієни радіаційної NIZP-PZH № HR/В/35/2015.

Greinplast P30LD оцінено відповідно до норми: EN 12004:2007+A1:2012 (PN-EN 12004+A1:2012).

Декларація експлуатаційних характеристик № P30LD-200107.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

