

ГІПСОВИЙ КЛЕЙ ТИП „Р”



- для приклеювання гіпсокартонних плит (ГКП)
- для шпаклювання стиків плит «PRO-MONTA»
- для приклеювання плит комбінованих (з тепло- та звукоізоляцією)
- для монтажу декоративних елементів зі спіненого полістиролу
- для використання всередині приміщень
- для приміщень, не підданих постійному зволоженню
- висока адгезія до основи
- подовжений відкритий час роботи



ВІДКРИТИЙ ЧАС
РОБОТИ: ≥ 45 ХВ



ЧАС КОРЕКЦІЇ:
ДО 5 ХВ



ЗАСТОСУВАННЯ:
ВСЕРЕДИНІ БУДІВЕЛЬ



ЛЕГКІСТЬ НАНЕСЕННЯ,
СТАБІЛЬНІ РОБОЧІ
ПАРАМЕТРИ



ВИСОКА АДГЕЗІЯ ДО
ОСНОВИ



ЗАХИЩАТИ УПАКОВКУ
ВІД ВОЛОГИ

ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Гіпсовий клей призначений для шпаклювання стиків плит «Pro-Monta», приклеювання гіпсокартонних плит, гіпсових елементів та декоративних виробів зі спіненого полістиролу. Застосовується для монтажу плит комбінованих (з тепло- та звукоізоляційними властивостями) до стін і стель. Підходить для всіх типових мінеральних основ. Призначений виключно для внутрішнього використання в сухих приміщеннях, не підданих тривалому зволоженню.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата:	3 – 5 кг/м²
Час використання [EN 14496:2005]:	приблизно 45 хв*
Корекція положення плити:	до 5 хв після прикладання*
Адгезія до основи [EN 14496:2005]:	≥ 0,06 МПа
Співвідношення води:	приблизно 0,55 л на 1,0 кг суміші
Температура застосування:	+5°C до +30°C
Насипна густина:	приблизно 1,25 кг/дм³
Клас реакції на вогонь [EN 14496:2005]:	A1
Склад	Суха суміш синтетичних гіпсів, мінеральних наповнювачів та пластифікуючих добавок, що забезпечують тривалий час роботи та високу адгезію.
Фасування	Одиничне пакування: мішок 20 кг; Збірне пакування: палета в плівці 48 × 20 кг
Інструменти	Низькообертовий міксер, кошикове мішало, нержавіюча терка, кельма.
Зберігання	У сухих умовах, в оригінальній непошкодженій упаковці — до 6 місяців з дати виробництва. Дата виробництва та номер партії вказані на упаковці.

* показник залежить від температури, типу та поглинальної здатності основи

ПРИГОТУВАННЯ ОСНОВИ

Основа повинна бути міцною, щільною, сухою, очищеною від забруднень, пилу, жирних плям. Плісняву, грибок та неміцні паронепроникні фарби (які лушаться чи відшаровуються) необхідно беззастережно видалити. Основи з підвищеною поглинальністю рекомендується попередньо заґрунтувати розведеним препаратом GREINPLAST U або UC. Дуже гладкі поверхні (наприклад, бетон після опалубки) - заґрунтувати ґрунтом FG для бетонних основ. Значні нерівності вирівнюються, наприклад, смужками ГКП. Через корозійний вплив гіпсу всі сталеві елементи слід захистити від прямого контакту з клеєм.

ВИКОНАННЯ

Вміст упаковки (20 кг) всипати в приблизно 11 л чистої холодної води, перемішати до однорідної маси. Залишити на 3 хв, потім знову перемішати. Використовувати чисті інструменти та ємності. Готувати лише ту кількість, яку можна використати протягом 30 хв. Затверділий матеріал не переробляється. Для нанесення використовувати нержавіючі інструменти. При монтажі ГКП - наносити клей плямами з інтервалом 30 - 35 см. Мінімальна товщина шару - приблизно 1,5 см (15 мм). Пливу притиснути до основи. Корекція положення плити можлива до 5 хв після прикладання.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Температура під час нанесення та висихання: +5°C до +30°C. Рекомендована температура нанесення: +20°C. Інструменти промивати водою одразу після завершення робіт. Забруднення видаляти до висихання.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інструкція має рекомендаційний характер і не є підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання робіт залишаються поза його контролем. Роботи слід виконувати відповідно до будівельних норм. Втручання в склад продукту є неприпустимим і може суттєво знизити якість матеріалу. У разі комбінування з виробами інших виробників або матеріалами, не зазначеними в документації, відповідальність не передбачена.

БЕЗПЕКА

У разі необхідності медичної консультації слід надати упаковку або етикетку лікарю. Берегти від дітей. Після використання ретельно вимити руки. Дотримуватись вимог технічного паспорта.

НОРМИ, АТЕСТАЦІЇ, СВІДОЦТВА

Гігієнічний атестат № НК/В/1290/02/2016 .

Декларація експлуатаційних властивостей № KGP-190219 .

Документи-посилання: EN 12860:2001+AC:2002.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

