

СТРУКТУРНА МАСА СИЛІКОНОВА



- СТІЙКІСТЬ ДО УФ-ПРОМЕНІВ - ВИСОКА СТІЙКІСТЬ КОЛЬОРУ
- ГІДРОФОБНЕ ПОКРИТТЯ - НАЙВИЩА СТІЙКІСТЬ ДО ЗАБРУДНЕНЬ
- ПАРОПРОНИКНА
- ДУЖЕ ВИСОКА СТІЙКІСТЬ ДО БІОКОРОЗІЇ - СИСТЕМА **MICROFILM BIOPROTECT**
- ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕННЯ
- ВИКОНАННЯ ГЛАДКИХ ФАСАДІВ
- МОЖЛИВІСТЬ ФОРМУВАННЯ ТЕКСТУРИ ПОВЕРХНІ
- ВИКОНАННЯ ДЕКОРАТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

ГІДРОФОБНІСТЬ



СТІЙКІСТЬ ДО
ПОЗЕЛЕНІННЯ




ЛЕГКІСТЬ
НАНЕСЕННЯ



МЕХАНІЧНА
МІЦНІСТЬ



ГЛАДКА ПОВЕРХНЯ,
МІНІМАЛЬНА ФАКТУРА




Можливість створення
декоративних
структурних ефектів



ВИСОКА
ГІДРОФОБНІСТЬ



ВИСОКА БІОЛОГІЧНА
СТІЙКІСТЬ



ВИСОКА СТІЙКІСТЬ
ДО СОНЯЧНОГО
ВИПРОМІНЮВАННЯ

ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Зовнішня силіконова структурна маса. Виріб доступний у білому кольорі та у відтінках згідно з палітрою виробника. Greinplast MSX - це структурна маса, призначена для вирівнювання та згладжування зовнішніх штукатурних покриттів з різною фактурою з метою отримання поверхні з мінімальною (гладкою) текстурою. Може застосовуватися на типових мінеральних основах, таких як бетон, цементні та цементно-вапняні штукатурки - після завершення процесу твердіння. У системах утеплення Greinplast - не раніше ніж через 3 доби після нанесення армованого шару. Також може використовуватися як структурна маса для створення нестандартних фактур - декоративних елементів фасадної поверхні.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата (при одноразовому нанесенні): MSX (два шари): TXB 1,0 мм + MSX: TXB 1,5 мм + MSX:	прибл. 1,8 кг/м ² ~1,00 кг/м ² ~1,25 кг/м ²
Розведення препаратом UX:	максимум 1% на упаковку
Об'ємна щільність [ETAG 004]:	приблизно 1,80 кг/дм ³
Допустимий час роботи з сумішшю:	максимум 30 хвилин
Час висихання:	максимум 24 години*
Температура застосування:	від +5°C до +25°C
Паропроникність [EN 15824:2017]:	V2
Водопоглинання [EN 15824:2017]:	W3
Адгезія до бетону [EN 15824:2017]:	≥ 1,2 МПа
Клас реакції на вогонь [EN 15824:2017]:	E
Технологія тонування фарб:	Продукт доступний у системі барвлення Greinplast SBG на основі світлостійких свинцевих пігментів.
Склад	Суміш силіконових смол, дисперсії акрилових сополімерів, силіконових гідрофобізуючих добавок, мінеральних наповнювачів, мармурового щебеню, органічних і неорганічних пігментів, модифікуючих і консервантів, засобів захисту покриття та води.
Фасування	Одиничне пакування: мішок 25 кг; Збірне пакування: палета з плівкою: 20 × 25 кг.
Інструменти	Низькообертотий міксер, насадка-мішалка, нержавіюча сталевая терка, кельма, пластикова терка.
Зберігання	Термін зберігання в оригінально закритій тарі: 12 місяців від дати виробництва при температурі від +5°C до +30°C. Відкриття упаковки може значно скоротити цей термін. Дата виробництва, асортимент і номер партії вказані на кришці упаковки.

*величина залежить від температурних умов, основи виробу, кольору і/або типу та поглинальної здатності основи

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа під нанесення має бути щільною, несучою, сухою, очищеною від усіх речовин, що знижують адгезію, таких як пил, бруд, жирні плями тощо. Поверхні стін в момент нанесення мають бути рівними, гладкими, з рівномірним водопоглинанням, заґрунтованими ґрунтовкою Greinplast XP. У разі вирівнювання шару штукатурки поверхня має бути рівною, максимально затертою до гладкості та достатньо висохлою.

ВИКОНАННЯ

Перед нанесенням матеріал слід ретельно перемішати за допомогою низькообертового мішалки. Для досягнення робочої консистенції допускається додавання невеликої кількості препарату Greinplast UX (не більше ніж 1% на упаковку). Масу наносять на затверділий шар силіконової штукатурки за допомогою інструментів з нержавіючої сталі. Товщина нанесення залежить від типу основи, але завжди має бути мінімальною - такою, що дозволяє рівномірно розподілити матеріал і затерти поверхню до гладкого стану без смуг і нерівностей. Наносити слід ділянками, розмір яких відповідає умовам навколишнього середовища та дозволяє завершити формування поверхні без перерв. Масу зтирають і вирівнюють пластиковим шпателем, аналогічно до нанесення штукатурки, але з тією різницею, що готова поверхня не має вираженої фактури - вона гладка. Найкращий результат досягається при нанесенні двох шарів: перший - вирівнюючий, другий - фінішний, затертий до гладкого стану. Матеріал можна тонувати в системі Greinplast SBC, або використовувати в білому кольорі з подальшим фарбуванням після висихання фасадною силіконовою фарбою у вибраному відтінку.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Продукт готовий до використання, не розводити водою, призначений для зовнішнього застосування. Температура основи та оточення під час нанесення та висихання маси має становити від +5°C до +25°C. Оптимальна температура під час нанесення - +20°C. Виконувати поверхні завжди захищати (сітками, тентами тощо) від змінних погодних умов до повного висихання, тобто щонайменше 3 дні після нанесення. У разі низької температури або високої вологості час висихання значно подовжується. У цей період необхідно продовжити використання захисних заходів. Неналежне дотримання рекомендацій або погана підготовка основи може призвести до стійких кольорових відмінностей на поверхні (висипання, плями), у крайніх випадках - до зниження її міцності або відшарування. Виріб містить мінеральні наповнювачі, що може спричинити різницю в відтінках маси з різних партій виробництва. Тому рекомендується використовувати матеріал однієї партії на одній площині.

Мінеральні компоненти в складі можуть іноді спричиняти поодинокі темні вclusions, що не впливає на міцнісні характеристики та не вважається дефектом. При виборі кольору маси, окрім візуального аспекту, слід керуватися інформацією у зразках щодо стійкості кольору до УФ-променів та коефіцієнтом відбиття світла HBW. Позначення ZO вказує на підвищену стійкість кольору завдяки використанню неорганічних пігментів, які не деградують під впливом погодних умов і УФ-променів. Символ SO (стандартна стійкість до УФ) позначає кольори, для реалізації яких потрібні органічні пігменти, що можуть поступово деградувати, що є характерною рисою цієї групи пігментів. Виробник відібрав пігменти з максимальною стійкістю до атмосферних умов і УФ-променів, але органічний характер пігментів забезпечує нижчу стійкість порівняно з неорганічними.

Коефіцієнт HBW визначає кількість сонячного випромінювання, яке відбивається від поверхні залежно від її кольору та текстури, що впливає на температуру поверхні та її деформацію. Тому на великих суцільних поверхнях не рекомендується використовувати кольори з коефіцієнтом нижче 20%, оскільки це може призвести до тріщин. Такі кольори слід застосовувати лише на невеликих ділянках фасаду чи архітектурних деталях. Через різні основи виробів (A, B, C) та вміст пігментів у різних кольорах маса може відрізнятися за густотою та консистенцією. Поверхні, схильні до забруднення масою, захистити, а забруднення видаляти до висихання. Інструменти мити водою одразу після завершення робіт.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація, наведена в інструкції, спрямована на забезпечення оптимального використання продукту, однак не є підставою для юридичної відповідальності виробника, оскільки умови виконання робіт перебувають поза його контролем. Роботи виконувати відповідно до норм будівельної практики. Будь-яке втручання в склад продукту заборонено і може значно знизити його якість. У разі поєднання з виробами інших виробників або не вказано в довідкових документах (АТ і ЕТА) відповідальність не несемо.

БЕЗПЕКА

Діє шкідливо на водні організми, викликаючи довготривалі наслідки. Захистити від дітей. Уникати викиду в навколишнє середовище. Зміст/тару утилізувати у відповідних маркованих контейнерах для відходів відповідно до національних норм. Містить: 1,2-бензоізотіазол-3(2H)-он. Може викликати алергічну реакцію. Дотримуватися інструкцій з технічного паспорта.

НОРМИ, АТЕСТАЦІЇ, СВДОЦТВА

Має Гігієнічний атестат № 19-322-19-2021, дійсний до 07.01.2026.

Свідоцтво з радіаційної гігієни NIZP-PZH № HR/B/80/2015.

Декларація властивостей № MSX-190218.

Оцінено відповідно до норми: EN 15824:2017.

Greinplast MSX - елемент наборів виробів для виконання утеплення відповідними системами GREINPLAST за переліком № 001/ES/MSX.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

