

ОДНОКОМПОНЕНТНИЙ РЕАКТИВНИЙ ПОЛІУРЕТАНОВИЙ ГРУНТ



- **ПІДВИЩУЄ АДГЕЗІЮ СИСТЕМИ ДО ОСНОВИ**
- **ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ГОРИЗОНТАЛЬНИХ ПОВЕРХНЯХ**
- **ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬ У ПОЄДНАННІ З ЗАГУСНИКОМ RTX**
- **ГРУНТУВАННЯ ПЕРЕД НАНЕСЕННЯМ НАПОВНЮВАЧА МЕТОДОМ «МОКРЕ ПО МОКРОМУ»**
- **ШВИДКИЙ І ЗРУЧНИЙ У РОБОТІ, ОДНОКОМПОНЕНТНА СИСТЕМА**

ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Greinplast RGU-01 - однокомпонентний реактивний поліуретановий ґрунт. Призначений для створення контактного шару в системі Greinplast RSK. Застосування ґрунту значно покращує зчеплення декоративного шару з основою.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Зовнішній вигляд	Малов'язка рідина прозорого кольору, від солом'яного до бурштинового
В'язкість за шкалою Кребса при 21°C	приблизно 750 [cP]
Густина	приблизно 1,15 [кг/дм ³]
Температура застосування	від +10°C до +25°C
Витрата на 1 м ² горизонтальної поверхні	0,050-0,075 [кг/м ²]
Витрата на 1 м ² вертикальної поверхні	приблизно 0,1 [кг/м ²]
Максимальний термін зберігання	15 місяців
Максимальний час від нанесення ґрунту до нанесення декоративного шару	приблизно 1 година
Пропорції змішування для вертикальної поверхні-ґрунт: GREINPLAST RGU-01: GREINPLAST RTX-01:	- 0,3 кг - 0,03 кг (10% від ваги REINPLAST RGU-01)
Склад	Аліфатичний ізоціанат, модифікуючі та стабілізуючі добавки.
Фасування	Одиничне пакування: пластиковий каністр - 1,25[кг] нетто циліндрична пляшка - 0,3[кг] нетто
Інструменти	Пензлик, ваги, маленький валик, низькообертовий міксер, відро.
Зберігання	Термін зберігання в оригінально закритій тарі: 15 місяців від дати виробництва при температурі від +5°C до +25°C. Відкриття упаковки може значно скоротити цей термін. Дата виробництва, асортимент і номер партії вказані на упаковці.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа має бути рівною, щільною, несучою, сухою, вільною від пилу, бруду, сольового нальоту, органічних залишків, жиру, речовин, що знижують адгезію. Виконувати поверхні повинні мати відповідний ухил 1,5-2,0% без западин і нерівностей, які можуть спричинити скупчення води й перешкоджати вільному стіканню. Вміст вологи в основі не повинен перевищувати 5%.

ВИКОНАННЯ

Ґрунт наносити на відповідним чином підготовлену основу: пензликом на вертикальні поверхні, а валиком на горизонтальні.

Горизонтальні поверхні: наносити тонким шаром, уникаючи утворення калюж або потьоків. Наступні шари (суміш наповнювача Greinplast RK з в'язучим Greinplast RSU-01) слід наносити на ґрунт до його висихання методом «мокре по мокрому». Під час нанесення суміші з наповнювачем і в'язучим поверхня заґрунтованої основи має залишатися липкою. Якщо ґрунт втратив липко-вологі властивості, необхідно нанести новий шар ґрунту Greinplast RGU-01. При роботі на великих площах ґрунт слід наносити поетапно, безпосередньо перед укладанням декоративного шару.

Вертикальні поверхні: приготувати суміш на основі Greinplast RGU-01 з додаванням тиксотропного загусника RTX-01 у кількості, достатній для ґрунтування запланованої поверхні. Компоненти змішувати до отримання максимально прозорої, склоподібної маси (приблизно 5 хвилин). Отриману густу в'язку пасту наносити тонким шаром на вертикальну поверхню пензлем безпосередньо перед нанесенням суміші наповнювач-в'язуче. Співвідношення компонентів для приготування суміші наведено в Технічній карті RTX-01 та на упаковці.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Роботи планувати так, щоб забезпечити виконання поверхні за сприятливих погодних умов. Температура основи та оточення під час роботи має становити від +10°C до +25°C. Якщо під час робіт помічено помутніння, побіління або спіювання шару ґрунту, роботи слід припинити та продовжити витримку до повного висихання основи. Передозування загущувача може спричинити матовість поверхні. Продукт не наносити за прямого сонячного світла, дощу, високої вологості (наприклад, туман, роса). Поверхні, на яких проводяться роботи, захищати від забруднень, прямого сонячного світла, води та вологості. Виконана поверхня з декоративним шаром має залишатися захищеною до затвердіння сполучення (approx. 12 годин). На процес затвердіння впливає температура оточення; за знижених температур він відбувається значно повільніше. Захистити поверхні від забруднення ґрунтом, а забруднення видаляти до висихання.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація, наведена в інструкції, спрямована на забезпечення оптимального використання продукту, але не є підставою для юридичної відповідальності виробника, оскільки умови виконання робіт перебувають поза його контролем. Роботи виконувати відповідно до норм будівельної практики. Будь-яке втручання в склад продукту заборонено і може значно знизити його якість. У разі поєднання з виробами інших виробників або не вказано в довідкових документах відповідальність не несемо.

БЕЗПЕКА

Може спричинити алергічну реакцію шкіри. Шкідливо при вдиханні. Може викликати подразнення дихальних шляхів. Шкідливо для водних організмів, спричиняючи довготривалі наслідки. У разі потреби звернення до лікаря показати контейнер або етикетку. Захистити від дітей. Уникати викиду в навколишнє середовище. У РАЗІ КОНТАКТУ ІЗ ШКІРОЮ: промити великою кількістю води. У разі подразнення шкіри або висипу: звернутися за медичною консультацією/допомогою. У РАЗІ ПОПАДАННЯ В ДИХАЛЬНІ ШЛЯХИ: вивести/перенести потерпілого на свіже повітря та забезпечити вільне дихання. Дотримуватися інструкцій із Картки характеристик.

НОРМИ, АТЕСТАЦІЇ, СВІДОЦТВА

Документи, на які посилаються: EN 13813:2002 (PN-EN 13813:2003).
Декларація експлуатаційних характеристик № RGU-210127.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

