

ЦЕМЕНТНА СТЯЖКА ВИРІВНЮЮЧА, ШВИДКОТВЕРДІЮЧА



- **МОЖЛИВІСТЬ ПІШОГО НАВАНТАЖЕННЯ ЧЕРЕЗ 6 ГОДИН**
- **ПРИКЛЕЮВАННЯ ПЛИТКИ ЧЕРЕЗ 12 ГОДИН**
- **НАНЕСЕННЯ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ ЧЕРЕЗ 3 ДНІ**
- **ТОВЩИНА ШАРУ: 2-20 ММ**
- **ПРИДАТНА ДЛЯ СИСТЕМ ПІДІГРІВУ ПІДЛОГИ**
- **ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ УХИЛІВ НА БАЛКОНАХ, ТЕРАСАХ І У ВАННИХ КІМНАТАХ**
- **ДЛЯ ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ РОБІТ**
- **ШВИДКОТВЕРДІЮЧА ФОРМУЛА**

**МІЦНІСТЬ НА
СТИСКАННЯ**



**МІЦНІСТЬ НА
ВИГІН**



**ЛЕГКІСТЬ
НАНЕСЕННЯ**



РОЗТІКАННЯ



МІЦНІСТЬ НА
СТИСКАННЯ C20
КЛАСА R1



МІЦНІСТЬ НА
ВИГІН F5



АДГЕЗІЯ ДО
ОСНОВИ B0.5



ДЛЯ ВНУТРІШНІХ І
ЗОВНІШНІХ РОБІТ



ТОВЩИНА ШАРУ
2-20 ММ



ПРИКЛЕЮВАННЯ
ПЛИТОК ЧЕРЕЗ
12 ГОДИН

ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Вирівнююча цементна стяжка товщиною 2-20 мм. Класифікується як цементна основа типу СТ-C20-F5-B0,5-R1. Призначена для вирівнювання та локального ремонту бетонних і цементних основ. Також використовується як шар для формування ухилів під плиткові покриття. Підходить для внутрішнього та зовнішнього застосування (балкони, тераси). Можливість укладання керамічної плитки - через 12 годин, можна ходити через 6 годин.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Орієнтовна витрата:	~ 1,8 кг/м ² при шарі 1 мм
Час попереднього дозрівання:	5 хв
Час використання:	~ 40 хв *
Час до початку ходіння по поверхні:	прибл. через 6 год.
Приклеювання плиток:	прибл. через 12 год.
Нанесення гідроізоляції:	прибл. через 3 дні
Продукт повністю твердне	прибл. через 28 днів
Міцність на стискання [EN 13813: 2002], [EN 1504-3:2005]:	C20, клас R1
Міцність на вигин [EN 13813:2002]:	F5
Вміст хлорид-іонів [EN 1504-3:2005]:	≤ 0,05%
Випаровування корозійних речовин [EN 13813:2002]:	СТ
Адгезія [EN 1504-3:2005]:	≥ 0,8 МПа
Обмежена усадка/розширення [EN 1504-3:2005]	≥ 0,8 МПа
Пропорція води на 25 кг суміші:	5,25 - 6,00 л
Об'ємна густина (після змішування з водою):	прибл. 1,80 кг/дм ³
Температура застосування:	від +5 °C до +25° C
Клас реакції на вогонь [EN 13813:2002], [EN 1504-3:2005]:	A1
Вміст хрому (VI)	< 2 ppm
Склад	Суміш портландцементу, алюмініатного цементу, мінеральних заповнювачів та відповідним чином підібраних модифікуючих добавок, що покращують робочі параметри та адгезію до мінеральних основ.
Фасування	Одиничне пакування: мішок 25 кг; Збірне пакування: палета з плівкою 42 × 25 кг.
Інструменти	Низькообертовий змішувач, змішувальна насадка типу "кошик", кельма, відро, металева терка, знімаюча рейка.
Зберігання	Зберігати в оригінальних, неушкоджених упаковках у сухих умовах до 6 місяців від дати виробництва. Дата виробництва та номер партії вказані на упаковці.

* значення залежить від температурно-вологих умов, типу та поглинна основи

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа має бути щільною, сухою, чистою від речовин, що знижують адгезію. Нерівномірні основи з різною або підвищеною поглинальністю заґрунтувати належно розведеним препаратом Greinplast U. Для підвищення адгезії основи до виконуваного шару JWF рекомендується виконати так зване шламуння (за допомогою пензля нанести ґрунт Greinplast UG, потім посипати сухих розчином, отриманий шлам втерти щіткою в основу).

ВИКОНАННЯ

Приготування розчину: вміст упаковки (25кг) всипати в 5,25 - 6,0 л чистої холодної води. Інтенсивно перемішати до однорідної маси без грудок. Залишити на 5 хв, потім знову перемішати. Надмірна кількість води погіршує міцнісні характеристики. Розчин готовий до використання одразу після перемішування. Час збережних робочих властивостей - близько 40 хв.

Нанесення: розчин наносити на основу за допомогою інструментів, придатних для запланованих робіт і типу поверхні, таких як металеві терки, маяки. Одноразово наносити шар від 2 до 20 мм. Якщо товщина шару перевищує 20 мм, укладати розчин в кілька шарів.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Температура основи та оточення під час роботи та висихання заправи має бути від +5°C до 25°C. Необхідно виконати периметральні деформаційні шви, а великі поверхні поділити на менші поля. Після виконання стяжки під час її затвердіння необхідно належно доглядати, що особливо важливо для тонших шарів, оскільки це дозволяє досягти повних міцнісних параметрів. Для цього поверхні після виконання вкривати плівкою, щоб обмежити випаровування змішувальної води, а також рекомендується зволожувати їх невеликою кількістю води. За впливу несприятливих температурно-вологих умов зазначені терміни обробки значно змінюються. Поверхні, схильні до забруднень, захистити. Інструменти мити водою одразу після завершення робіт.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація, наведена в інструкції, спрямована на забезпечення оптимального використання продукту, однак не є підставою для юридичної відповідальності виробника, оскільки умови виконання робіт перебувають поза його контролем. Роботи виконувати відповідно до норм будівельної практики. Будь-яке втручання в склад продукту заборонено і може значно знизити якість застосованого матеріалу. У разі поєднання з виробами інших виробників або не вказано в довідкових документах відповідальність не несемо.

БЕЗПЕКА

Діє подразнює на шкіру. Може спричинити алергічну реакцію шкіри. Викликає серйозне пошкодження очей. Може викликати подразнення дихальних шляхів. Захистити від дітей. Застосовувати захисні рукавиці/одяг/захист очей/обличчя. Уникати вдихання пилу. У РАЗІ КОНТАКТУ ІЗ ШКІРОЮ: промити великою кількістю води з милом. У РАЗІ ПОПАДАННЯ В ДИХАЛЬНІ ШЛЯХИ: вивести/перенести потерпілого на свіже повітря та забезпечити вільне дихання. У РАЗІ ПОПАДАННЯ В ОЧІ: обережно промивати водою протягом кількох хвилин. Вийняти контактні лінзи, якщо вони є і їх можна легко зняти. Продовжувати промивати. Негайно звернутися до центру отруєнь/лікаря. Дотримуватися інструкцій з технічного паспорту.

НОРМИ, АТЕСТАЦІЇ, СВІДОЦТВА

Атестат гігієнічний GUMed № 117/322/118/2022, дійсний до 2027-07-06.

Свідоцтво з гігієни радіаційної NIZP-PZH № HR/B/72/2012.

Національна декларація про експлуатаційні характеристики № JWF-190917.

Greinplast JWF оцінено відповідно до норм: EN 13813:2002 (PN-EN 13813:2003); EN 1504-3:2005 (PN-EN 1504-3:2006).

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

