

ПРЕПАРАТ ДЛЯ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ ДВОКОМПОНЕНТНИЙ



- ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ КОНСИСТЕНЦІЇ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ **GREINPLAST I2S**
- ДАЄ МОЖЛИВІСТЬ НАНЕСЕННЯ СУМІШІ ПЕНЗЛЕМ АБО ЩІТКОЮ
- ПОЛЕГШУЄ НАНЕСЕННЯ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ В ВАЖКОДОСТУПНИХ МІСЦЯХ
- НЕ ЗНИЖУЄ ПАРАМЕТРІВ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ
- ГОТОВИЙ ДО ВИКОРИСТАННЯ



ПРОДУКТ ГОТОВИЙ
ДО ВИКОРИСТАННЯ



ПОЛЕГШУЄ
НАНЕСЕННЯ



ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ
КОНСИСТЕНЦІЇ
ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ I2S

ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Препарат використовується як добавка до двокомпонентних гідроізоляційних сумішей під клеї для керамічної плитки. Застосування препарату дозволяє регулювати консистенцію готової суміші Greinplast I2S (компонент A+B). Використовувати у випадках, коли необхідне нанесення суміші пензлем або щіткою. Застосування добавки доцільне при герметизації малих поверхонь, важкодоступних місць, наприклад вузьких щілин і кутів, вклеювання ізоляційних стрічок, нанесення першого шару герметизації - скрізь, де ускладнене нанесення шпателем. Використовувати виключно разом із сумішшю Greinplast I2S при виконанні водонепроникних шарів.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Об'ємна густина:	прибл. 1,00 г/см ³
Витрата препарату на шар гідроізоляції:	прибл. 0,075 кг/м ²
Температура застосування:	від +5°C до +25°C
Стійкість до утворення тріщин у основі:	5% за вагою
Фасування	Одиничне пакування: відро 7 кг, 4 кг; Збірне пакування: плівкова палета: 68 × 7 кг, 88 × 4 кг.
Склад	Суміш полімерних дисперсій, наповнювачів та модифікуючих добавок.
Інструменти	Відро, малярний пензель, щітка, валик.
Зберігання	Термін зберігання в закритому контейнері: 12 місяців від дати виробництва за температури від +5°C до +30°C. Відкриття упаковки може значно скоротити цей термін. Дата виробництва, асортимент і номер партії вказані на упаковці.

ПРИГОТУВАННЯ ОСНОВИ

Основа повинна бути щільною, несучою, вільною від пилу, бруду, сольових висолів, органічних залишків, речовин, що знижують адгезію. Дотримуватись принципів, прийнятих для двокомпонентних гідроізоляцій, наприклад Greinplast I2S. Мінеральні основи, такі як бетон, цементні, цементно-вапняні штукатурки, бетонні стяжки, заґрунтувати ґрунтом Greinplast UKP. Слід уникати нанесення ізоляції як на перегріту основу, так і на мокру після атмосферних опадів.

ВИКОНАННЯ

Препарат додавати до щойно приготовленої суміші гідроізоляції Greinplast I2S у кількості максимум до 5 % маси готової суміші. Усе ретельно перемішати повторно і приступити до нанесення. Гідроізоляцію з добавкою Greinplast UH наносити, наприклад, пензлем, рівномірно розподіляючи по мінеральній основі, створюючи рівномірний і цільний шар. Ізоляційну стрічку Greinplast ITU клеювати на ще вологий шар герметизації, рівномірно притискаючи, і покрити другим шаром ізоляції. Дотримуватись принципів виконання герметизації, прийнятих для Greinplast I2S.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Температура навколишнього середовища під час нанесення і висихання повинна становити від +5°C до +25°C. Оптимальна температура нанесення +20°C. Безпосередньо перед нанесенням масу перемішати за допомогою низькообертового мішалки. Інструменти мити водою одразу після завершення робіт. Забруднення видаляти до висихання.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація, наведена в інструкції, має на меті забезпечити оптимальне використання продукту, однак не є підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання робіт залишаються поза його контролем. Роботи слід виконувати відповідно до принципів будівельного мистецтва. Будь-яке втручання в склад продукту є неприпустимим і може суттєво знизити якість застосовуваного матеріалу. У разі поєднання з виробами інших Виробників ми не несемо жодної відповідальності.

БЕЗПЕКА

Містить: 1,2-бензоізотіазол-3(2H)-он, післяреакційну суміш 5-хлор-2-метил-2H-ізотіазол-3-ону [№ ЄС 247-500-7] і 2-метил-2H-ізотіазол-3-ону [№ ЄС 220-239-6] (3:1). Може викликати алергічну реакцію. Дотримуватись інформації з технічного паспорту.

НОРМИ, АТЕСТАЦІЇ, СВІДОЦТВА

Гігієнічний Атестат.

Свідоцтво з радіаційної гігієни PZH № HR/B/41/2014.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

