

АКРИЛОВИЙ ГЕРМЕТИК ДЛЯ ГИПСОКАРТОННЫХ ПЛИТ



- УЩІЛНЕННЯ ШВІВ, З'ЄДНАНЬ І ТРІЩИН У СИСТЕМАХ СУХОГО БУДІВНИЦТВА
- НАСИЧЕНИЙ БІЛИЙ КОЛІР
- СТВОРЮЄ МІЦНЕ Й ЕЛАСТИЧНЕ З'ЄДНАННЯ
- ВИСОКА АДГЕЗІЯ ДО ШИРОКОГО СПЕКТРУ ПОВЕРХОНЬ
- МОЖЛИВІСТЬ ФАРБУВАННЯ ЧЕРЕЗ 24 ГОДИНИ
- НА ОСНОВІ ДРІБНОЗЕРНИСТИХ НАПОВНЮВАЧІВ - ГЛАДКА ОСТАТОЧНА ПОВЕРХНЯ
- ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ
- ТЕРМІЧНА СТІЙКІСТЬ ВІД -20°C ДО +80°C

ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Акриловий герметик для гіпсокартонних плит. Однокомпонентна, довговічна й еластична ущільнююча маса з насиченим білим кольором, модифікована для використання при шпаклюванні з'єднань гіпсокартонних плит у технології сухого будівництва. Вискоеластичний продукт з відмінною адгезією до типових будівельних поверхонь: гіпсокартонні плити, штукатурка, бетон, кераміка, цегла, дерево. Також застосовується як типовий акриловий ущільнювач для заповнення тріщин, щілин у стінах і стелях.

Підходить для ущільнення віконних і дверних рам, підвіконь, а також навколо оздоблювальних матеріалів, таких як плінтуси, касети тощо - тобто всюди, де потрібна висока еластичність з'єднання. Після затвердіння маса стійка до періодичної вологості та коливань температур від -20°C до +80°C. Під час нанесення нестійка до води. Через приблизно 24 години стає придатною для фарбування.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Тип зв'язування:	фізичне висихання
Об'ємна густина:	приблизно 1,68 г/см ³ (за температури 20°C)
Час утворення поверхневої плівки:	приблизно 20 хв (20°C, відносна вологість 65%)
Термостійкість після затвердіння:	від -20°C до +80°C
Рекомендована ширина та глибина шва:	мінімум 5 мм
Усадка після затвердіння:	приблизно 15%
Витрата:	шов 5×5 мм - приблизно 12 пог. м з балона 300 мл
Здатність до перекриття тріщин:	висока
Клас реакції на вогонь (EN 15651-1:2012):	E
Втрата об'єму (EN 15651-1:2012):	≤ 45%
Подовження при розриві (EN 15651-1:2012):	≥ 25%
Стійкість (EN 15651-1:2012):	відповідає вимогам
Стійкість до сповзання (EN 15651-1:2012):	≤ 3 мм
Склад	Високопластична водна дисперсія акрилових смол, модифікована для підвищення еластичності. Містить спеціально підібрані дрібнозернисті мінеральні наповнювачі, які надають шву гладку поверхню.
Фасування	Одиничне пакування: балон 300 мл; Збірне пакування: Картонна упаковка 15 шт.
Інструменти	Ручний або пневматичний пістолет для герметика.
Зберігання	В оригінальній, непошкодженій упаковці, за температури від +5°C до +25°C, до 12 місяців з дати виробництва. Дата виробництва та асортимент зазначені на упаковці.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Поверхня має бути чистою, знежиреною, вільною від забруднень, таких як пил, старі ущільнювачі тощо. Вбираючи поверхні можна попередньо обробити ґрунтом GREINPLAST U.

ВИКОНАННЯ

Нанесіть за допомогою ручного або пневматичного пістолета. Перед використанням обріжте кінчик балона вище різьби, закріпіть насадку і відрегулюйте її до відповідної товщини шва. Вставте балон у пістолет і нанесіть ущільнювач. Рекомендоване співвідношення ширини до глибини шва - 1:1. Для глибоких щілин використовуйте деформаційний шнур з закритими комірками. У разі сумнівів звертайтеся до технічного відділу. Уникайте забруднення країв шва. Для захисту країв шва та забезпечення прямої лінії використовуйте малярську стрічку, яку слід видалити одразу після обробки шва. Шви розгладжуйте мильним розчином до утворення поверхневого шару. Забруднення очищуйте водою одразу після використання.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Температура поверхні та оточення під час роботи й висихання має бути від +5°C до +30°C. Оптимальна температура для нанесення - +20°C. За несприятливих температурно-вологих умов зазначені терміни обробки можуть змінюватися. Захистіть поверхні, які можуть забруднитися.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація в інструкції допомагає найкраще використати продукт, але не є підставою для відповідальності виробника, адже умови роботи він не контролює. Роботи виконуйте за правилами будівельної справи. Зміна складу продукту заборонена, бо це може значно знизити його якість. У разі поєднання з виробами інших виробників ми не несемо відповідальності.

БЕЗПЕКА

Зберігайте подалі від дітей.

НОРМИ, АТЕСТАЦІЇ, СВІДОЦТВА

Декларація експлуатаційних властивостей № EAG-160311.

Довідковий стандарт: EN 15651-1:2012.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

