

КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ ЕЛАСТИЧНИЙ, ГЕЛЕПОДІБНИЙ, КЛАС C2TE



- ТЕХНОЛОГІЯ ЗГУЩЕННЯ НА ОСНОВІ СИЛІКАТНОГО ГЕЛЮ
- ВИСОКА АДГЕЗІЯ ДО ОСНОВИ
- ЗРУЧНИЙ У НАНЕСЕННІ
- СУМІСНИЙ ІЗ СИСТЕМАМИ ПІДІГРІВУ ПІДЛОГИ
- ОБМЕЖЕНЕ СПОВЗАННЯ
- ВІДМІННЕ РОЗТІКАННЯ ПІД ПЛИТКОЮ
- КОНСИСТЕНЦІЯ АДАПТОВАНА ДО ПОТРЕБ ЗАСТОСУВАННЯ
- ДЛЯ ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ РОБІТ

АДГЕЗІЯ




ЧАС ВІДКРИТОЇ
РОБОТИ



ЛЕГКІСТЬ
РОБОТИ



ЕЛАСТИЧНІСТЬ



ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Еластичний клей на основі кремнієвого гелю, комфортний у роботі, без зайвого пилу. Виріб класифікується як тонкошаровий цементний клей із підвищеними міцнісними характеристиками, морозостійкий і вологостійкий, тип C2TE.

У рецептурі використано модифіковану систему загусників, які разом із кремнієвим гелем забезпечують адаптивну консистенцію розчину для роботи в найвимогливіших умовах. Під час змішування можна отримати як рідку консистенцію, що добре розтікається під плиткою, так і стандартну, оптимальну для вертикальних поверхонь. Кремнієвий гель накопичує воду і поступово вивільняє її в процесі твердіння, підтримуючи рівномірну гідратацію цементу. Завдяки ретельно підібраним наповнювачам розчин легкий у роботі та зручний у нанесенні.

Клей призначений для приклеювання керамічних облицювань на стабільні мінеральні основи, а також на поверхні, виконані в системах легкої забудови або з підігрівом підлоги. Підходить для великоформатних плиток. Може застосовуватися для оздоблення підлог і стін усередині приміщень, як сухих, так і тимчасово вологих, а також для зовнішніх вертикальних і горизонтальних поверхонь, за умови їхньої стабільності.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Орієнтовна витрата:	2,0–4,0 кг/м ^{2**}
Час попереднього дозрівання:	≥ 5 хв
Час відкритої роботи [EN 12004:2007+A1:2012]:	≥ 30 хв
Час використання:	прибл. 120 хв*
Максимальна товщина клею:	прибл. 12 мм
Фасування	Одиничне пакування: гібридний мішок 25 кг; Збірна упаковка: плівкова палета 42 x 25 кг.
Адгезія до основи [EN 12004:2007+A1:2012]:	
- початкове	≥ 1,00 Н/мм ²
- після занурення у воду	≥ 1,00 Н/мм ²
- після термічного старіння	≥ 1,00 Н/мм ²
- після циклів заморожування – розморожування	≥ 1,00 Н/мм ²
Реакція на вогонь:	A1
Можливість фугування:	після 48 годин
Сповзання:	≤ 0,50 мм
Пропорції води на 25 кг суміші:	6,75 – 7,75 л
Температура застосування:	від +5°C до +30°C
Склад	Суміш портландцементу, порошкової полімерної дисперсії, трасового борошна, подрібненого каменю, мінеральних наповнювачів, кремнієвого жели, волокон та відповідних добавок, що покращують робочі та міцнісні характеристики.
Інструменти	Електричний низькообертовий дріль, змішувальна насадка типу "кошик", зубчата терка з розміром зубців, адаптованим до розміру та типу плитки, шпатель. Інструменти необхідно очистити одразу після використання.
Зберігання	У оригінальних, неушкоджених упаковках у сухих умовах до 12 місяців від дати виробництва. Дата виробництва, асортимент і номер партії вказані на упаковці.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа має бути рівною, щільною, сухою, вільною від речовин, що знижують адгезію. Типові основи, такі як традиційні штукатурки чи цементні стяжки, не потребують спеціальної підготовки, але їхній вік має становити щонайменше 28 днів, а бетону – 90 днів. Нерівномірні основи з різною або підвищеною поглинальністю необхідно обов'язково заґрунтувати розведеним препаратом GREINPLAST U або GREINPLAST UG (залежно від типу основи) щонайменше за 4 години до монтажу плитки.

ВИКОНАННЯ

Приготування клею: вміст упаковки (25 кг) висипати в 6,75–7,75 л чистої води та інтенсивно перемішувати до утворення однорідної маси без грудок. Суміш залишити на 5 хв (для повного розчинення полімерів і добавок), після чого знову перемішати.

Приклеювання плитки: клейову суміш наносити на основу зубчатою теркою з відповідним розміром зубців, а потім притискати до неї плитки. Якщо клей більше не прилипає до плитки, стару шар видалити й нанести новий. Кількість клею підбирати так, щоб після притиснення плитки клей покривав щонайменше 65% її поверхні, а в разі зовнішніх робіт – 100% поверхні. Експлуатація підлог можлива після 48 годин.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Температура основи та оточення під час нанесення та висихання не повинна бути нижчою за +5°C і вищою за +30°C. Оптимальна температура нанесення +20°C. Максимальна товщина клею має становити approx. 12 мм. Під впливом несприятливих температурно-вологісних умов зазначені часи обробки можуть значно змінюватися. Стяжки з підігрівом (ангідритові та цементні) перед наступними етапами необхідно належним чином прогріти. У вологих приміщеннях або місцях, схильних до впливу води всередині приміщень, рекомендується виконати гідроізоляцію за допомогою рідкої плівки Greinplast IC, Greinplast I2S або Greinplast ІІК, а на терасах і балконах – Greinplast I2S або Greinplast ІІК. Особливу увагу приділяти правильному та ретельному виконанню деформаційних швів, дренажних і поверхневих. У разі вузьких поверхонь довший бік має бути вдвічі довшим за короткий. Затирання плитки слід виконувати лише після повного висихання клею, не раніше ніж через 48 годин. Інакше на фузі можуть з'явитися плями. Інструменти потрібно промити водою одразу після завершення роботи.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація, наведена в інструкції, спрямована на забезпечення оптимального використання продукту, але не є підставою для юридичної відповідальності виробника, оскільки умови виконання робіт перебувають поза його контролем. Роботи виконувати відповідно до норм будівельної практики. Будь-яке втручання в склад продукту заборонено і може значно знизити його якість. У разі поєднання з виробами інших виробників або не вказано в довідкових документах відповідальність не несемо.

БЕЗПЕКА

Небезпека! Діє подразнююче на шкіру. Може спричинити алергічну реакцію шкіри. Викликає серйозне пошкодження очей. Може викликати подразнення дихальних шляхів. Захистити від дітей. Застосовувати захисні рукавиці/одяг/захист очей/обличчя. Уникати вдихання пилу. У РАЗІ КОНТАКТУ ІЗ ШКІРОЮ: промити великою кількістю води з милом. У РАЗІ ПОПАДАННЯ В ДИХАЛЬНІ ШЛЯХИ: вивести/перенести потерпілого на свіже повітря та забезпечити вільне дихання. У РАЗІ ПОПАДАННЯ В ОЧІ: обережно промивати водою протягом кількох хвилин. Вийняти контактні лінзи, якщо вони є і їх можна легко зняти. Продовжувати промивати. негайно звернутися до центру отруєнь/лікаря. Містить: портландський клінкер; пил із виробництва портландцементу. Вміст хрому (VI) у виробі < 2 ppm. Дотримуватися інструкцій з технічного паспорта.

НОРМИ, АТЕСТАЦІЇ, СВІДОЦТВА

Має Атестат гігієнічний № 18/322/18/2021, виданий GUMed, дійсний до 07.01.2026.

Свідоцтво з гігієни радіаційної NIZP-PZH № BR/B/1/2021.

Greinplast P405G оцінено відповідно до норми: EN 12004:2007+A1:2012 (PN-EN 12004+A1:2012).

Декларація експлуатаційних характеристик № P405G-210305.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

