

РУЧНА МОЗАЇЧНА ШТУКАТУРКА



- ВЕРСІЯ **GN-R** - ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕННЯ
- ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ НА БУДІВЛЯХ
- ДЛЯ СТВОРЕННЯ УНІКАЛЬНОГО ЕФЕКТУ З ПЛАСТИВЦЯМИ СЛЮДИ
- СТІЙКІСТЬ ДО АТМОСФЕРНИХ УМОВ
- ВИСОКА СТІЙКІСТЬ КОЛЬОРУ
- ЗАХИСТ У СИСТЕМІ **MICROFILM BIO-PROTECT**

ГІДРОФОБНІСТЬ



СТІЙКІСТЬ ДО
ПОЗЕЛЕНІННЯ



ЛЕГКІСТЬ
НАНЕСЕННЯ



МЕХАНІЧНА
МІЦНІСТЬ



ВИСОКА СТІЙКІСТЬ
ДО СОНЯЧНОГО
ВИПРОМІНЮВАННЯ



ВИСОКА СТІЙКІСТЬ
ДО МЕХАНІЧНИХ
ПОШКОДЖЕНЬ



ЛЕГКІСТЬ РОБОТИ,
ДОБРІ РОБОЧІ
ПАРАМЕТРИ



НАЙВИЩА
СТІЙКІСТЬ КОЛЬОРУ



НИЗЬКЕ
ВОДОПОГЛИНАННЯ
ПОВЕРХНІ

ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Мозаїчна штукатурка GREINPLAST GN у версії GREINPLAST GN-R - призначена для ручного нанесення. Суміш акрилової дисперсії, природного або забарвленого щебеню, води, консервантів і модифікуючих добавок. Використовується для ручного виконання фрагментів зовнішніх фасадів, цоколів, підвіконних укосів, а також покриття стін, які зазнають значних експлуатаційних навантажень.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата GN-R:	1,4 - 3,2 кг/м ² (витрата залежить від типу заповнювача, використаного в даній колірній композиції, орієнтовна витрата для окремих кольорів наведена нижче)
- колір R1108 - колір R1110	1,4 - 1,7 кг/м ²
- колір R1102 - колір R1105 - колір R1115 - колір R1117 - колір R1118 - колір R1120 - колір R1121 - колір R1124	1,7 - 2,2 кг/м ²
- колір R1101 - колір R1103 - колір R1104 - колір R1106 - колір R1107 - колір R1109 - колір R1111 - колір R1112 - колір R1113 - колір R1114 - колір R1119	2,2 - 2,7 кг/м ²
- колір R1116 - колір R1122 - колір R1123	2,7 - 3,2 кг/м ²
Об'ємна щільність [PN-EN ISO 2811-1]:	приблизно 1,55 кг/дм ^{3**}
Розведення водою:	максимум 1%
Температура застосування:	від +5°C до +30°C
Час висихання:	максимум 24 години***
Паропроникність [EN 15824:2017]:	V2
Абсорбція води [EN 15824:2017]:	W3
Адгезія до бетону [EN 15824:2017]:	≥ 1,0 МПа
Клас реакції на вогонь [PN-EN 13501-1:2019-02]:	E
Склад	Суміш акрилових сополімерів, природного або забарвленого щебеню, мармурового щебеню, модифікуючих і консервуючих засобів та води.
Фасування	Одиничне пакування: відро 20 кг; Збірне пакування: палета з плівкою: 20 × 20 кг.
Інструменти	Низькооборотний міксер, насадка-мішалка, нержавіюча сталевая терка, кельма.
Зберігання	Термін зберігання в закритій тарі: 12 місяців від дати виробництва при температурі від +5°C до +30°C. Відкриття упаковки може значно скоротити цей термін. Дата виробництва, асортимент і номер партії вказані на упаковці.

*залежить від якості підготовленої основи, її рівності та поглинальної здатності

**залежить від фракції щебеню в конкретній колірній композиції

***залежить від температурно-вологісних умов і/або типу та поглинальної здатності основи

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа має бути несучою, щільною, сухою, без речовин, що ускладнюють прилипання. Усі водорості та гриби необхідно видалити. Мінеральні основи повинні мати вік щонайменше 28 днів, а армуючі шари в системах утеплення - щонайменше 3 дні. Усі поверхні, на які наноситься штукатурка, обов'язково ґрунтувати фарбою GREINPLAST PP у кольорі, рекомендованому виробником.

ВИКОНАННЯ

До штукатурних робіт можна приступати після належної підготовки основи та її повного висихання. Залежно від типу основи та умов нанесення (температура, вологість повітря, поглинальна здатність тощо) допускається додавання до 1% води на упаковку. Перед нанесенням масу ретельно перемішати за допомогою низькообертного міксера. Штукатурку наносити на товщину зерна, забезпечуючи рівномірне розподілення по всій поверхні, уникаючи перерв і нерівномірної структури. Використовувати лише нержавіючі інструменти для нанесення та вирівнювання. Увага! Надмірне вирівнювання (розтягування) маси може призвести до потертостей. Пластівці шпудли завжди створюють відчутні та видимі нерівності поверхні. Перерви в роботі планувати в місцях із менш помітними стиками (дилатації, архітектурні елементи тощо).

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Температура основи та оточення під час нанесення й висихання має становити від +5°C до +30°C. Оптимальна температура для нанесення - +20°C. Поверхні захищати від змінних погодних умов (сітками, тентами тощо) до повного висихання, щонайменше 3 дні після нанесення. При низькій температурі чи високій вологості час висихання подовжується, тому період захисних заходів потрібно продовжити. Безпосередньо після нанесення штукатурка має молочно-білий колір, який зникає під час затвердіння. Тривалий підвищений рівень вологості чи температура нижче +5°C негативно впливають на висихання, тому таких умов слід уникати. Невиконання рекомендацій або погана підготовка основи може призвести до стійких плям, зниження міцності чи відшарування. Виріб містить природний і забарвлений щебінь, що може спричинити різницю в відтінках між партіями. Рекомендується використовувати матеріал однієї партії на одній площині. Захистити поверхні від забруднення штукатуркою, а забруднення видаляти до висихання. Інструменти мити водою одразу після роботи.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація в інструкції спрямована на оптимальне використання продукту, але не є підставою для юридичної відповідальності виробника, оскільки умови виконання перебувають поза його контролем. Роботи виконувати відповідно до будівельних норм. Будь-яке втручання в склад продукту заборонено і може знизити його якість. У разі поєднання з виробами інших виробників або не вказано в довідкових документах відповідальність не несемо.

БЕЗПЕКА

Діє шкідливо на водні організми, викликаючи довготривалі наслідки. У разі потреби звернення до лікаря показати контейнер або етикетку. Захистити від дітей. Уникати викиду в навколишнє середовище. У разі подразнення шкіри або висипу: звернутися за медичною консультацією/допомогою. Зміст/тару утилізувати в належні марковані контейнери для відходів відповідно до національних норм. Містить: 1,2-бензоізотіазол-3(2H)-он, реакційну масу 5-хлоро-2-метил-2H-ізотіазол-3-ону і 2-метил-2H-ізотіазол-3-ону (3:1). Може спричинити алергічну реакцію. Дотримуватися інструкцій із Картки характеристик.

НОРМИ, АТЕСТАЦІЇ, СВДОЦТВА

Має Гігієнічний атестат.

Має Свідоцтво з радіаційної гігієни.

Декларація властивостей № GN-241030, документи посилання EN 15824:2017.

Свідоцтво Декларації екологічної III типу № 01-08/2024.

Greinplast GN - елемент наборів для утеплення системами GREINPLAST за переліком № 001/ES/GN.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

