

ФАРБА ДЕКОРАТИВНА ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ, ЕФЕКТ ГРАНІТУ



- СТВОРЮЄ ЕФЕКТ ГРАНІТУ
- ДЛЯ РОЗПИЛЮВАЛЬНОГО НАНЕСЕННЯ
- ДРУГИЙ КЛАС СТІЙКОСТІ ДО ТЕРТА
- ВІДМІННА ДЛЯ МІСЦЬ ІЗ ВИСОКИМ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ
- УНІКАЛЬНИЙ ДЕКОРАТИВНИЙ ЕФЕКТ
- ШВИДКЕ ЗАСТОСУВАННЯ - НАНЕСЕННЯ РОЗПИЛЮВАЧЕМ

СТІЙКІСТЬ ДО
ВОЛОГОГО МИТТЯ



СТУПІНЬ
ГЛЯНЦЮ



ПОКРИВНА
ЗДАТНІСТЬ



ЛЕГКІСТЬ
НАНЕСЕННЯ



УНІКАЛЬНИЙ
ДЕКОРАТИВНИЙ
ЕФЕКТ



ЛЕГКІСТЬ РОБОТИ,
ДОБРІ РОБОЧІ
ПАРАМЕТРИ



НАНЕСЕННЯ
МЕТОДОМ
РОЗПИЛЕННЯ

ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Декоративна фарба для внутрішнього використання Greinplast Multikolor MKW, застосовувана в комплекті з ґрунтуючою фарбою Greinplast Multikolor MPW, є багатобарвною композицією роз'єднаних акрилових фарб, засобів, що перешкоджають їхньому змішуванню, стабілізуючі добавок, мінеральних наповнювачів і води. Колірна гама композиції ретельно підібрана, що дозволяє виробу після нанесення імітувати природний камінь граніт. Виріб доступний за кольоровою палітрою виробника.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата:	0,2-0,4 кг/м ²
Об'ємна густина:	приблизно 1,06 кг/дм ³
Час висихання:	максимум 8 годин*
Температура основи:	від +5°C до +30°C
Стійкість покриття до вологого тертя [PN-EN 13300]:	клас 2
Вміст летких органічних сполук (ЛОС) (кат. А/а/тип FW): допустимий максимум 100 г/л; у готовому продукті:	< 5 г/л
Склад	Композиція роз'єднаних акрилових фарб, засобів, що перешкоджають їхньому змішуванню, стабілізуючих добавок, мінеральних наповнювачів, води.
Фасування	Одиничне пакування: відра 1 кг, 5 кг, 15 кг
Інструменти	Тисковий пістолет із резервуаром - Graco FastFinish або Wagner FineCoat WSL 60 чи інші подібні, оснащені соплами 4-6 мм, компресор із робочим тиском 2,5-3 бар.
Зберігання	Термін зберігання в закритій тарі становить 6 місяців від дати виробництва за температури від +5°C до +30°C. Відкриття упаковки значно скорочує цей період. Дата виробництва та номер партії вказані на упаковці.

* значення залежить від умов вологості й температури

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа, на яку наноситиметься декоративна фарба, повинна достатньо постояти після нанесення або висихання, щоб стабілізуватися і бути готовою до наступного шару. Має бути рівною, сухою, однорідною за структурою та вбирністю, без пилу, жиру чи інших забруднень, що знижують адгезію. Перед фарбуванням поверхню слід заґрунтувати фарбою Greinplast Multikolor MPW, підбраною під обраний колір Greinplast MKW.

ВИКОНАННЯ

Перед нанесенням фарби ретельно перемішайте її вручну. Механічне змішування не допускається! Наносити продукт слід розпилювачем, тримаючи його перпендикулярно до поверхні та рухаючи по колу. Розпилюйте тонкий і рівномірний шар з відстані приблизно 1 метр. Щоб покриття було рівним і без плям, підберіть відповідний тиск і розмір сопла залежно від обладнання. Перед першим нанесенням обов'язково зробіть пробне фарбування - це допоможе налаштувати техніку та параметри. Фінальний вигляд залежить від якості нанесення, витрати матеріалу та підготовки основи. Оцінювати результат слід після повного висихання.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Продукт готовий до використання, не розбавляти водою. Температура навколишнього середовища під час нанесення та висихання повинна становити від +5°C до +30°C. Оптимальна температура нанесення - близько +20°C. Не застосовувати при температурі основи нижче +5°C. Поверхні, які можуть забруднитися, слід захистити, а забруднення видаляти до їх висихання. Інструменти промити чистою водою одразу після завершення роботи.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація, наведена в інструкції, має на меті забезпечити оптимальне використання продукту, однак не є підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання робіт залишаються поза його контролем. Роботи слід виконувати відповідно до норм будівельного мистецтва. Втручання у склад продукту заборонене і може суттєво знизити якість матеріалу. У разі поєднання з виробами інших компаній або не зазначених у технічній документації, Виробник не несе відповідальності.

БЕЗПЕКА

P101: У разі звернення до лікаря показати упаковку або етикетку. P102: Берегти від дітей. P264: Ретельно вимити руки після використання. P333+P313: У разі подразнення шкіри або висипки звернутися до лікаря. EUH208: Містить 1,2-бензоізотіазол-3(2H)-он. Може викликати алергічну реакцію.

НОРМИ, АТЕСТАЦІЇ, СЕРТИФІКАТИ

Має гігієнічний атестат.

Система покриття, що складається з матеріалів GREINPLAST MULTIKOLOR MPW + GREINPLAST MULTIKOLOR MKW, відповідає стандарту PN-C-81914:2002.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

