

ІМПРЕГНАНТ ПЛІВКОУТВОРЮВАЛЬНИЙ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ



- ЗАХИСТ ДЕРЕВИНИ ДО 6 РОКІВ
- ПІДКРЕСЛЮЄ ПРИРОДНУ ТЕКСТУРУ І КОЛІР
- СТІЙКЕ ДО ДОЩУ, СОНЦЯ ТА ПЕРЕПАДІВ ТЕМПЕРАТУР
- ЕЛАСТИЧНЕ І ДОВГОВІЧНЕ ПОКРИТТЯ
- ЗАХИЩАЄ ВІД УЛЬТРАФІОЛЕТУ
- 16 УНІКАЛЬНИХ КОЛЬОРОВИХ ВАРІАНТІВ
- ПАРОПРОНИКНЕ - РЕГУЛЮЄ ВОЛОГІСТЬ ДЕРЕВИНИ
- ДОБРЕ ЗЧЕПЛЕННЯ З ДЕРЕВИНОЮ
- У СИСТЕМІ З ПРОСОЧЕННЯМ - ДОДАТКОВИЙ ЗАХИСТ ВІД БІОДЕГРАДАЦІЇ
- НЕ ЛУЩИТЬСЯ І НЕ ТРІСКАЄТЬСЯ
- МІСТИТЬ НАТУРАЛЬНУ ЛЛЯНУ ОЛІЮ

ЧАС ВИСИХАННЯ



СТІЙКІСТЬ ДО УФ-
ВИПРОМІНЮВАННЯ



ЗРУЧНІСТЬ У РОБОТІ



БЛИСК



ДО 6 РОКІВ ЗАХИСТУ
ДЕРЕВИНИ



ВИСОКА
ЕЛАСТИЧНІСТЬ І
СТІЙКІСТЬ ПОКРИТТЯ



ПІДКРЕСЛЮЄ
ПРИРОДНУ КРАСУ
ДЕРЕВИНИ



НЕ ЛУЩИТЬСЯ І НЕ
ТРІСКАЄТЬСЯ



МІСТИТЬ НАТУРАЛЬНУ
ЛЛЯНУ ОЛІЮ

ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Імпрегнант Greinplast WIS на основі модифікованих алкідних смол, лляної олії та захисних УФ-фільтрів. Доступний у 16 кольорах за палітрою Greinplast. Продукт глибоко проникає в структуру деревини, забезпечує якісне просочення. У поєднанні з БІОАКТИВНИМ ГРУНТУВАЛЬНИМ ІМПРЕГНАНТ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ GREINPLAST WB утворює бар'єр проти чинників, що руйнують деревину. Підкреслює природний вигляд, зберігає її характер, не лущиться, є еластичним, регулює вологість деревини, а його інноваційний склад гарантує стійкість кольору та високу опірність атмосферним умовам і проникненню води. Забезпечує надійний захист деревини до 6 років.

Призначений для створення декоративно-захисних первинних або відновлювальних шарів елементів садового оздоблення (огорож, альтанок, містків, пергол, тощо), садових меблів, дерев'яних фасадних елементів, терас з модринової дошки та інших дерев'яних конструкцій, що потребують такого типу захисту. Використовується для надання естетичних властивостей та підкреслення природного вигляду деревини.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Покривна здатність:	10-15 м ² з 1 л*
Густина при 20°C:	приблизно 0,88 кг/л
Температура застосування:	від +10°C до +25°C
Час висихання:	приблизно 24 години**
Можливість нанесення наступного шару:	через 12-24 години
Вміст твердих часток:	приблизно 24% об'ємно
Фасування	Одиничне пакування: 0,8 л, 2,4 л.
Глянець	напівглянсовий
Склад	Модифіковані алкідні смоли, лляна олія, захисні УФ-фільтри.
Методи нанесення	Пензлик, валик, занурення.
Зберігання	Зберігати в герметично закритих, оригінальних і неушкоджених упаковках у сухому приміщенні за температури від +5°C до +30°C протягом 36 місяців від дати виробництва. Дата виробництва, асортимент і номер партії вказані на упаковці.

* залежить від породи та типу деревини, а також способу нанесення

** час висихання/нанесення наступного шару залежить від породи та типу деревини, а також умов фарбування

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Поверхня, призначена для первинного покриття просочувальним засобом Greinplast WIS, має бути чистою, сухою, знежиреною та без біокорозії. Максимальна вологість деревини - не більше 18%. Деревина, схильна до біокорозії (грибки, що спричиняють розпад деревини, та комахи-шкідники), повинна бути попередньо оброблена Greinplast WB. У разі реновації поверхні, покритої продуктом з незначними ушкодженнями шару, відновлення можливе після шліфування та очищення, з подальшим нанесенням одного шару. При значних ушкодженнях - видалити всю пошкоджену плівку, очистити поверхню та діяти, як при первинному фарбуванні.

ВИКОНАННЯ

Перед використанням продукт ретельно перемішати та перевірити колір (здійснити пробне фарбування на невеликій ділянці). Кінцевий ефект залежить від товщини й кількості шарів, типу деревини, обробки поверхні та методу нанесення. Деревину, оброблену Greinplast WB, покривати двома або трьома шарами залежно від водопоглинання основи. Між шарами залишати приблизно 24 години для висихання. Перед нанесенням кожного наступного шару рекомендується проводити легке проміжне шліфування для кращої адгезії. Кожний наступний шар підвищує глянець і насиченість кольору.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Не розводити. Температура застосування та висихання від +10°C до +25°C. Оптимальна температура нанесення +20°C. Не застосовувати за температури нижче +10°C чи відносної вологості вище 85%. Поверхні захищати під час робіт і висихання від забруднень та атмосферних впливів. Рекомендується щорічний огляд просочених елементів (навесні) та за потреби їх реновація. Використовувати захисні рукавички та, за потреби, окуляри. Інструменти очищати бензином екстракційним одразу після завершення робіт.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація, подана в цій інструкції, має на меті забезпечити оптимальне використання продукту, однак не може бути підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання робіт залишаються поза його контролем. У разі використання разом з продукцією інших компаній виробник відповідальності не несе. Колір на упаковці через особливості друку є лише орієнтовним і може відрізнятися від реального, тому не може бути підставою для рекламаций. Наведені дані щодо висихання та витрати є орієнтовними й залежать від способу нанесення, умов висихання та властивостей деревини.

БЕЗПЕКА

Містить небезпечні речовини: вуглеводні C10-C13 (нормальні алкани, ізоалкани, циклічні, ароматичних <2%), які при ковтанні та потрапленні в дихальні шляхи можуть становити загрозу для життя (H304), а також шкідливі для водних організмів із довготривалими наслідками (H412). Повторне контактування може спричинити сухість або розтріскування шкіри (EUH066). Містить реакційну масу себацинату біс(1,2,2,6,6-пентаметил-4-піперидилу) та 1,2,2,6,6-пентаметил-4-піперидилу (CAS 1065336-91-5), що може викликати алергічну реакцію (EUH208). У разі необхідності медичної консультації слід показати упаковку або етикетку (P101), зберігати препарат у недоступному для дітей місці (P102), а при ковтанні негайно звернутися до лікаря, не викликати блювання (P301+P310+P331). Зберігати під замком (P405). Утилізувати вміст/упаковку в уповноваженому пункті збору відходів (P501). Дотримуватись вимог паспорта безпеки. Допустимий рівень ЛОС (кат. А/ф): максимум 700 г/л; фактичний вміст у виробі - ≤ 622 г/л.

НОРМИ, АТЕСТАЦІЇ, СЕРТИФІКАТИ

Має Гігієнічний атест NIZP-PZH № B-BK-60211-0336/20, дійсний до 26.05.2025.