

АКРИЛОВИЙ ГЕРМЕТИК ЕЛАСТИЧНИЙ



- ЗАПОВНЕННЯ ТРИЩИН, ДРІБНИХ ДЕФЕКТІВ І ЩІЛИН У СТІНАХ І СТЕЛЯХ
- УЩІЛЬНЕННЯ ВІКОННИХ І ДВЕРНИХ РАМ, ПІДВІКОНЬ
- МОНТАЖ І УЩІЛЬНЕННЯ НАВКОЛО ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ - КАСЕТ, ПЛІНТУСІВ ТОЩО
- ВИСОКИЙ СТУПІНЬ БІЛИЗНИ
- ВИСОКА ЕЛАСТИЧНІСТЬ З'ЄДНАННЯ
- ВИСОКА АДГЕЗІЯ ДО ШИРОКОГО СПЕКТРУ ПОВЕРХОНЬ
- МОЖЛИВІСТЬ ФАРБУВАННЯ ЧЕРЕЗ 24 ГОДИНИ
- НА ОСНОВІ ДРІБНОЗЕРНИСТИХ НАПОВНЮВАЧІВ - ГЛАДКА ОСТАТОЧНА ПОВЕРХНЯ
- ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ
- ТЕРМІЧНА СТІЙКІСТЬ ВІД -20°C ДО +80°C

ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Еластичний акриловий герметик. Однокомпонентна, довговічна й еластична ущільнююча маса з насиченим білим кольором, модифікована для використання при шпаклюванні з'єднань гіпсокартонних плит у технології сухого будівництва. Високоеластичний продукт із відмінною адгезією до типових будівельних поверхонь: гіпсокартонні плити, штукатурка, бетон, кераміка, цегла, дерево. Також застосовується як типовий акриловий ущільнювач для заповнення тріщин і щілин у стінах і стелях.

Підходить для ущільнення віконних і дверних рам, підвіконь, а також навколо оздоблювальних матеріалів, таких як плінтуси, касети тощо - тобто всюди, де потрібна висока еластичність з'єднання. Після затвердіння маса стійка до періодичної вологості та коливань температур від -20°C до +80°C. Під час нанесення нестійка до води. Через приблизно 24 години стає придатною для фарбування.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Затвердіння:	фізичне висихання
Об'ємна густина:	~1,6 г/см ³ (при 20°C)
Час утворення поверхневої плівки:	приблизно 20 хв (20°C, 65% відносної вологості)
Витрата:	шов 5×5 мм - приблизно 12 погонних метрів
Термічна стійкість після затвердіння:	від -20°C до +80°C
Здатність до перекриття тріщин:	висока
Мінімальна ширина і глибина шва:	5 мм
Усадка після затвердіння:	приблизно 15%
Стійкість до сповзання (EN 15651-1:2012):	≤ 3 мм
Втрата об'єму (EN 15651-1:2012):	≤ 45 %
Подовження при розриві (EN 15651-1:2012):	≥ 25 %
Стійкість EN 15651-1:2012):	відповідає вимогам
Клас реакції на вогонь (EN 15651-1:2012):	E
Склад	Високопластична водна дисперсія акрилових смол. Маса містить спеціально відібрані дрібнозернисті мінеральні наповнювачі, що забезпечують гладку поверхню шва з підвищеним ступенем білизни.
Фасування	Одиничне пакування: балон 300 мл; Збірне пакування: Картонна упаковка 15 шт.
Інструменти	Ручний або пневматичний пістолет для герметика.
Зберігання	У непошкодженій оригінальній упаковці при температурі від +5°C до +25°C - до 12 місяців з дати виробництва. Дата виробництва та асортимент зазначені на упаковці.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа має бути чистою, сухою, знежиреною, без пилу, залишків старих ущільнювачів тощо. Вбирні поверхні можна попередньо заґрунтувати.

ВИКОНАННЯ

Наносити за допомогою ручного або пневматичного пістолета для герметика. Перед використанням обрізати кінчик балона вище різьби, накрутити насадку і обрізати її відповідно до бажаної товщини шва. Вставити балон у пістолет і нанести матеріал. Рекомендоване співвідношення ширини до глибини шва - 1:1. Для глибоких щілин використовувати деформаційний шнур із закритими комірками. У разі сумнівів звертатися до технічного відділу. Уникати забруднення країв шва. Для формування рівної лінії шва використовувати малярську стрічку, яку слід зняти одразу після обробки. Шов розгладжувати мильним розчином до утворення поверхневої плівки. Забруднення видаляти водою одразу після нанесення.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Температура основи та навколишнього середовища під час нанесення і висихання - від +5°C до +30°C. Оптимальна температура - +20°C. За несприятливих умов (висока вологість, низька температура) час обробки може змінюватися. Поверхні, що можуть забруднитися, слід захистити.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інструкція містить рекомендації щодо оптимального використання продукту, але не є підставою для юридичної відповідальності виробника, оскільки умови виконання робіт залишаються поза його контролем. Роботи слід виконувати згідно з будівельними нормами. Втручання в склад продукту заборонене - це може суттєво знизити якість матеріалу. У разі поєднання з виробами інших виробників відповідальність не несемо.

БЕЗПЕКА

Пари продукту можуть подразнювати слизові оболонки дихальних шляхів. Проковтування великої кількості може спричинити подразнення травного тракту, нудоту, блювоту, діарею, біль у животі. Може викликати легке подразнення шкіри та очей. Дотримуйтесь рекомендацій з технічного паспорту.

НОРМИ, АТЕСТАЦІЇ, СВІДОЦТВА

Декларація експлуатаційних властивостей № EAE-150424.

Довідкові документи: EN 15651-1:2012.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

